



Rivestimento plastico murale superlavabile per interni, ad effetto bucciato.

Per le sue caratteristiche di resistenza ed elevato effetto estetico è indicato per ambienti molto frequentati ed esposti a particolare deterioramento e usura, quali scuole, ospedali, alberghi, bar, ristoranti, banche, uffici e locali pubblici in genere.

Applicabile facilmente ad alto spessore, è in grado di mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	lucido
COMPOSIZIONE	legante a base di particolari polimeri acrilici e vinilversatati in emulsione
PESO SPECIFICO	1,21 ± 0,03 g/cm ³ a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	50.000 ± 10.000 cP G6 V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	58,0 ± 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	>20.000 cicli Gardner
RESISTENZA AGLI ALCALI	resistente agli alcali
PRESA DI SPORCO	molto bassa

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 24 ore
RESA PRATICA	2-3 m ² /L per mano
DILUIZIONE	finitura bucciata: aggiungere il 4- 6 % di acqua potabile
ATTREZZI	pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaco civile, calcestruzzo, prefabbricati, agglomerati di fibrocemento e supporti non ferrosi in genere opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	Fondo 2000 o IDROACRIL 1 mano	Fondo 2000 o IDROACRIL 1 mano	-
FINITURA	ALTOPLAST (extra lucido) 2 mani	ALTOPLAST (extra lucido) 2 mani	ALTOPLAST (extra lucido) 2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Rivestimento plastico murale lucido superlavabile per interni. Legante a base di particolari polimeri acrilici e vinilversatati in emulsione
RESIDUO SECCO	58,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,21 ± 0,03 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
Settembre 2006

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.

I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
http://www.boero.it - E-mail: boero@boero.it