



altura gloss

COD. 120/000

Vernice trasparente brillante.

Specifica per la decorazione di supporti lignei di pregio esposti a condizioni ambientali molto severe come l'ambiente marino, industriale e/o rurale aggressivo.

L'elevata brillantezza, unita all'elasticità e alla pienezza del film fanno del prodotto una finitura eccezionale per qualsiasi tipo di legno, esaltandone la naturale bellezza.

Possiede un'ottima ritenzione della brillantezza.

Queste caratteristiche rendono il prodotto particolarmente adatto per le imbarcazioni, unendo il miglior effetto estetico alla massima protezione.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	brillante	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine sintetiche e oli vegetali	
PESO SPECIFICO	0,93 ± 0,01 g/cm ³	a 20°C
VISCOSITÀ	68 ± 3 s	tazza DIN4 a 20°C
RESIDUO SECCO	63,0 ± 0,5 % p/p	
BRILLANTEZZA	90 ± 2 unità	a 60° (secondo la natura del legno)

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Trasparente

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 3 ore per ricopertura: 24 ore
RESA PRATICA	12-14 m ² / L per mano in funzione dell'assorbimento del legno
DILUIZIONE	applicazione a pennello: pronto all'uso; in funzione dell'assorbimento del legno aggiungere massimo il 10% di diluente 700 o 900
ATTREZZI	pennello

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno (imbarcazioni da diporto, infissi, ecc.)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie vernici screpolate devono essere completamente eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico; le vecchie vernici ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate.

	LEGNO NUOVO	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici in buono stato)	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici screpolate)*
FONDO	BIOLEGNO 1 mano	-	BIOLEGNO 1 mano
FINITURA	ALTURA GLOSS 2-3 mani	ALTURA GLOSS 2-3 mani	ALTURA GLOSS 2-3 mani

*: vedi preparazione del supporto.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Vernice trasparente brillante, a base di resine sintetiche e oli vegetali, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici
RESIDUO SECCO	63,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	0,93 ± 0,01 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Per il legno nuovo, più mani abrasivate ad umido dopo almeno 24 ore l'una dall'altra, assicurano la massima specularità ed un ottimo riempimento senza alcun pericolo di fenditura o decomposizione fotochimica del film.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
ottobre 2006

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> - E-mail: boero@boero.it