



arcus

COD.368/001...

Fondo isolante all'acqua per interni.

Il prodotto grazie a particolari leganti impiegati nella sua formulazione è in grado di isolare vecchie macchie di umidità, nicotina, fuliggine, colla, pennarello ecc..

Ottimo potere riempitivo e coprente che insieme ad un elevato potere di adesione ne permette l'utilizzo come primer per superfici murarie quali intonaci, pareti a gesso, cartongesso ecc. Idoneo anche come fondo per legno, in quanto isola eventuali macchie dovute al trasudamento del tannino presente soprattutto in legni resinosi e tropicali.

L'utilizzo di più mani di prodotto consente di completare il ciclo, tuttavia è consigliabile sovrapplicare con pitture all'acqua, rivestimenti plastici o smalti (anche a solvente) in caso di applicazioni su legno.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	Legante a base di particolari resine sintetiche in emulsione all'acqua	
PESO SPECIFICO	1.27 ± 0,05 g/cm ³	a 20 °C
VISCOSITÀ	1600 ± 200 cp	G4 V50 a 20°C
RESIDUO SECCO	45 ± 2 % p/p	
RESISTENZA AGLI ALCALI	resistente agli alcali	UNI 10795

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 8 - 12 ore
RESA PRATICA	8 - 10 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	Pronto all'uso. Se necessario massimo 3-5 % con acqua
ATTREZZI	pennello, rullo.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: superfici murarie in genere, legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	LEGNO NUOVO o CON RESIDUI DI VECCHIE PITTURE ben ancorate	SUPPORTI MURARI MAI PITTURATI	SUPPORTI MURARI CON RESIDUI DI VECCHIE PITTURE (ben ancorate)
FONDO	ARCUS 1 mano	ARCUS 1 mano	ARCUS 1 mano
FINITURA	MAGNUM 1/2 mani	KOALA 1/2 mani	KOALA 1/2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Fondo isolante all'acqua per interni .
RESIDUO SECCO	45 ± 2 % p/p
PESO SPECIFICO	1.27 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Non miscelare il prodotto con le normali idropitture ne con qualsiasi altro prodotto verniciante. Non tinteggiare con paste coloranti.

La diluizione con acqua può diminuire le proprietà isolanti del prodotto.

In caso si trattino parti metalliche o tracce di ruggine affioranti (es. teste di chiodi – viti) si consiglia di trattare queste zone con una pittura antiruggine (es. Biofer) .

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.0

Dicembre 2007

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.

I – 16121 Genova – Via Macaggi, 19 – Tel. 010 5500.1 – fax 010 5500.300

http://www.boero.it – E-mail: boero@boero.it