



Idropittura acrilica per esterni ed interni, elevato potere antimuffa, antialga e antimuschio.

La presenza di additivi specifici ad ampio spettro d'azione, fisiologicamente innocui per l'uomo e gli animali domestici, permette al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, alghe e muschio.

L'aspetto opaco di Batrrix consente di mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto.

Il legante acrilico assicura ottima adesione, lavabilità e resistenza agli alcali, senza peraltro ostacolare la trasmissione del vapore acqueo ed evitando così la formazione di condensa.

Per la sua azione igienizzante è particolarmente indicato per la pitturazione di ospedali, scuole, caseifici, locali pubblici in genere e naturalmente per qualsiasi ambiente umido e poco aerato, soggetto alla formazione di muffe e funghi (bagni, cantine, cucine ecc.)

E' idoneo anche per muri esterni con presenza di alghe e muschio, preventivamente trattati con Laser 23.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	<b>opaco</b>	
COMPOSIZIONE	<b>legante a base di polimero acrilico puro in emulsione</b>	
PESO SPECIFICO	<b>1,55 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup></b>	a 20°C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	<b>19.000 ± 1.000 cP</b>	G6 V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	<b>60,5 ± 0,5 % p/p</b>	
RESISTENZA AL LAVAGGIO	<b>ottima</b> <b>&gt;10.000 cicli Gardner</b>	UNI 10795 UNI 10560
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	<b>alta</b>	UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
RESISTENZA AGLI ALCALI	<b>resistente agli alcali</b>	UNI 10795
PRESA DI SPORCO	<b>bassa</b>	UNI 10792
PUNTO DI BIANCO	<b>88 ÷ 92</b>	ASTM E313 – lettura effettuata con Spectraflash 600 (Datacolor Int.)

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

## COLORE

Bianco

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
RESA PRATICA	12-14 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1 <sup>a</sup> mano: aggiungere il 50 % di acqua potabile 2 <sup>a</sup> mano: aggiungere il 40 % di acqua potabile
ATTREZZI	pennello, rullo.

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno e supporti non ferrosi in genere opportunamente preparati.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	IDROACRIL o Fondo 2000 1 mano	IDROACRIL o Fondo 2000 1 mano	-
FINITURA	BATRIX 2 mani	BATRIX 2 mani	BATRIX 2 mani

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Idropittura superlavabile per esterni ed interni, elevato potere antimuffa, antialga e antimuschio Legante a base di polimero acrilico puro in emulsione
RESIDUO SECCO	60,5 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,55 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Prima di maneggiare il prodotto si consiglia di consultare la "SCHEDA DI SICUREZZA".

In presenza di muffe o funghi sulla superficie da pitturare, prima dell'applicazione di Batrrix applicare LASER 23 (consultare scheda tecnica).

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*

*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».*

CQ Rev.2  
Luglio 2006

**"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.  
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300  
http://www.boero.it - E-mail: boero@boero.it