



biolegno

COD. 134/...

Impregnante per legno, elevata penetrazione, altamente protettivo, per interni ed esterni.

Idoneo per la protezione di manufatti in legno quali infissi, perlinati, imbarcazioni, serramenti, esposti in ambiente montano e marino.

Protegge efficacemente il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici e previene l'attacco di funghi, muffe ed insetti.

Penetra in profondità e permette di ottenere la tonalità desiderata, valorizzando anche legni poco pregiati, esaltandone le naturali venature.

Rende la superficie liscia e satinata e, poiché non forma pellicola, non sfoglia.

Applicabile facilmente sia a pennello sia ad immersione.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	trasparente, esalta le venature del legno	
COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche modificate	
PESO SPECIFICO	$0,83 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$	a 20 °C
VISCOSITÀ	$12 \pm 3 \text{ s}$	tazza DIN 4 a 20°C
RESIDUO SECCO	$18 \pm 0,5 \text{ % p/p}$	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Neutro e tinte di cartella

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 30 minuti per ricopertura: 12- 24 ore
RESA PRATICA	8-10 m ² /L per la 1 ^a mano; >15 m ² /L per le successive in funzione dell'assorbimento del legno
DILUIZIONE	Pronto all'uso.
ATTREZZI	pennello, immersione, straccio

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno a vista

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, ecc.

In caso di legni resinosi si consiglia un pre-trattamento con diluente alla nitro per togliere le tracce di resina. Le vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.) devono essere totalmente eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Se il legno è già trattato con prodotti impregnanti tipo Biolegno, è sufficiente spolverare e sgrassare la superficie.

	LEGNO NUOVO	LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTI	LEGNO SVERNICIATO
FONDO	BIOLEGNO NEUTRO* 1 mano	-	BIOLEGNO NEUTRO* 1 mano
FINITURA	BIOLEGNO 2-3 mani	BIOLEGNO 2-3 mani	BIOLEGNO 2-3 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Impregnante protettivo per legno, a base di resine alchidiche modificate, per esterni ed interni
RESIDUO SECCO	18 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	0,83 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Per ottenere un risultato estetico perfetto si consiglia, qualunque sia il sistema di applicazione usato, di ripassare la superficie, dopo 15 - 20 minuti, con un panno morbido ed asciutto.

Il legno esposto all'esterno non deve essere trattato solo con Biolegno neutro.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
novembre 2006

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
http://www.boero.it - E-mail: boero@boero.it