



# calce a spatola

COD.307/...

Rivestimento spatolato a finitura lucida a base di grassello di calce per effetti decorativi, inerti minerali e stabilizzatori organici, per esterni ed interni.

Il grassello di calce forma un reticolo cristallino della stessa natura del supporto minerale, che garantisce un'ottima adesione ed un'elevata permeabilità al vapore.

Estremamente facile da applicare, possiede bassa presa di sporco ed elevato potere igienizzante e disinfettante.

Il prodotto offre la possibilità di ottenere effetti decorativi tipici dei prodotti minerali, ed è particolarmente indicato per la ricopertura sia di vecchi intonaci a calce che per la decorazione di edifici di valore storico ed architettonico ove si desideri questo tipo di finitura.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	semilucido - lucido
COMPOSIZIONE	grassello di calce, inerti selezionati e stabilizzatori organici
PESO SPECIFICO	1,55 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> a 20°C
VISCOSITÀ	pasta densa
RESIDUO SECCO	60,0 ± 2 % p/p

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

## COLORE

Bianco e tinte di cartella

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali

Coloranti per



Decorazione esterni

**Nota:** miscelare velocemente ed accuratamente il prodotto subito dopo l'aggiunta della pasta colorante

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 20-40 minuti per ricopertura: 4 - 5 ore la reazione completa di carbonatazione può avvenire in una-due settimane
RESA PRATICA	4-8 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	pronto all'uso
ATTREZZI	spatola o frattazzo inox

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** intonaco civile, gesso, cartongesso.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o idrolavaggio della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO. I supporti devono essere sempre inumiditi prima dell'applicazione del prodotto.

	SUPPORTI NUOVI LISCI	SUPPORTI NUOVI RUVIDI	SUPPORTI VECCHIA PITTURATI
FONDO	Fondo 2000 o Fondo P362 <b>1</b> mano	Fondo 2000 <b>1</b> mano	Fondo 2000 <b>1</b> mano
INTERMEDIO	-	MARMORINO <b>1</b> mano	MARMORINO <b>1</b> mano
FINITURA	CALCE A SPATOLA <b>2</b> mani	CALCE A SPATOLA <b>2</b> o più mani	CALCE A SPATOLA <b>2</b> o più mani

Su supporto perfettamente preparato e leggermente inumidito (utilizzare uno spruzzino vaporizzatore) applicare due o più mani successive avendo cura di lasciare poco prodotto (tecnica del "mettere e togliere") con spatola o frattazzo inox, con passate incrociate e rapide senza esercitare eccessiva pressione sull'attrezzo. Subito dopo l'applicazione dell'ultima mano, ripassare con lo stesso attrezzo esercitando una certa pressione sul supporto in modo da ottenere l'effetto lucido.

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Rivestimento spatolato a finitura lucida a base di grassello di calce per effetti decorativi, inerti minerali e stabilizzatori organici, per esterni ed interni.
RESIDUO SECCO	60,0 ± 2 % p/p
PESO SPECIFICO	1,55±0,05 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Il prodotto è caustico, pertanto si consiglia di proteggere vetri, parti metalliche, pietre e quant'altro possa venire a contatto. Per la tinteggiatura utilizzare solamente i coloranti consigliati. La stessa tinta riprodotta in lotti diversi può mostrare variazioni di colore, così come lo stesso lotto, applicato a distanza di diversi giorni o in condizioni ambientali diverse, può originare differenti tonalità di colore. Pulire gli attrezzi, subito dopo l'uso, con acqua. Evitare di lasciare del prodotto in eccesso, che creerebbe solo zone non uniformi. Non applicare a temperature inferiori ai 5 °C o superiori ai 25 °C. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*

*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».*

CQ Rev.2 giugno 2006

**"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.

I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300  
http://www.boero.it - E-mail: boero@boero.it