



Idropittura supercoprente ad alta opacità.

Il prodotto possiede aspetto estremamente opaco con ottimo potere riempitivo.

Per l'eccezionale potere coprente può, in molti casi, essere sufficiente l'applicazione di una sola mano di prodotto.

Facile da applicare, idoneo per applicazioni dirette ,senza fissativo, su cartongesso.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaca	
COMPOSIZIONE	legante a base di polimeri acrilici in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,53 ± 0,05 g/cm³	a 20°C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	10000 ± 2000 cP	G6 V10 a 20°C
RESIDUO SECCO	58 ± 0,5 % p/p	
RESISTENZA AL LAVAGGIO	resistente al lavaggio >1.000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	alta	UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
RESISTENZA AGLI ALCALI	resistente agli alcali	UNI 10795
PRESA DI SPORCO	media	UNI 10792

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
RESA PRATICA	8-10 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE (in volume)	10-20 % di acqua potabile
ATTREZZI	pennello, rullo.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, legno e supporti non ferrosi in genere opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI (GESSO INTONACI PREMISCELATI E RASANTI)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE e CARTONGESSO (lavabili ben ancorate)
FONDO	IDROACRIL o Fondo 2000 1 mano	IDROACRIL o Fondo 2000 1 mano	- 1 mano
FINITURA	CARTUN 1 / 2 mani	CARTUN 1 / 2 mani	CARTUN 2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Idropittura supercoprente ad alta opacità a base di polimeri acrilici in emulsione
RESIDUO SECCO	58 ± 0,5% p/p
PESO SPECIFICO	1,53 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.0
dicembre 2008

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> - E-mail: boero@boero.it