



# Casanova fondo

COD.410/...

Stucco livellante, da utilizzarsi come mano di fondo per lo stucco veneziano Casanova nella decorazione di superfici interne .

Di facile applicazione e carteggiabilità, elimina le piccole imperfezioni del supporto .

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco
COMPOSIZIONE	legante a base di polimeri acrilici in emulsione
PESO SPECIFICO	$1,79 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ a 20 °C
VISCOSITÀ	Pasta densa
RESIDUO SECCO	$80,0 \pm 2,0 \%$ p/p

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

## COLORE

Bianco

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 4 - 6 ore
RESA PRATICA	4 m <sup>2</sup> /L su intonaco civile 10 m <sup>2</sup> /L su gesso e cartongesso
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all'uso
ATTREZZI	Spatola o frattazzo inox

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** intonaco civile, gesso, cartongesso

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

**MODALITA' DI APPLICAZIONE :** a supporto perfettamente asciutto, applicare una mano di CASANOVA FONDO con frattazzo inox, rasando accuratamente. Un eccesso di prodotto non ne migliora le prestazioni, ma allunga i tempi di essiccazione e può creare zone a spessore non uniformi sulla parete.

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Stucco livellante, da utilizzarsi come mano di fondo per la pitturazione di superfici interne
RESIDUO SECCO	80,0 ± 2 % p/p
PESO SPECIFICO	1,79 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Pulire gli attrezzi, subito dopo l'uso, con acqua. Evitare di lasciare del prodotto in eccesso, che creerebbe solo zone non uniformi.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*

*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».*

CQ Rev.2  
settembre 2006

**"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.  
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300  
<http://www.boero.it> - E-mail: [boero@boero.it](mailto:boero@boero.it)