



durum 121

COD. 128/000

Vernice brillante protettiva per legno.

Indicata per la protezione del legno pregiato esposto a condizioni ambientali molto severe, ai sali marini, all'azione meccanica dell'acqua ed ai raggi solari.

Prodotto facile da applicare e dotato di ottime proprietà di riempimento tali da evitare l'impiego di prodotti di pre-trattamento del legno, senza pregiudicare il risultato finale e la durata nel tempo.

Grazie alle particolari doti di brillantezza, elasticità, dilatazione e resistenza del film, la finitura con Durum 121 permette di proteggere e valorizzare la bellezza naturale del legno.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	brillante	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine sintetiche e oli vegetali	
PESO SPECIFICO	$0,93 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$	a 20 °C
VISCOSITÀ	$68 \pm 3 \text{ s}$	tazza DIN4 a 20°C
RESIDUO SECCO	$62,0 \pm 0,5 \text{ % p/p}$	
BRILLANTEZZA	$85 \pm 5 \text{ unità}$	a 60° (secondo la natura del legno)

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Trasparente

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 3 ore per ricopertura: 24 ore
RESA PRATICA	12-13 m ² / L per mano in funzione dell'assorbimento del legno
DILUIZIONE	applicazione a pennello: pronto all'uso; in funzione dell'assorbimento del legno aggiungere massimo il 10% di diluente 700 o 900,
ATTREZZI	pennello

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno (imbarcazioni da diporto, infissi, ecc.)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie vernici screpolate devono completamente essere eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico; le vecchie vernici ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate.

	LEGNO NUOVO	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici in buono stato)	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici screpolate)*
FONDO	BIOLEGNO 1 mano	-	BIOLEGNO 1 mano
FINITURA	DURUM 121 2-3 mani	DURUM 121 2-3 mani	DURUM 121 2-3 mani

*: vedi preparazione del supporto.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Vernice trasparente brillante, a base di resine sintetiche e oli vegetali
RESIDUO SECCO	62,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	0,93 ± 0,01 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Due o tre mani di prodotto, con leggera abrasivatura tra una mano e l'altra, assicurano l'uniforme specularità del film.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
Settembre 2006

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> - E-mail: boero@boero.it