



Smalto anticorrosivo per esterni ed interni.

Unico prodotto per fondo e finitura, rappresenta la soluzione ideale in risposta alle esigenze di facilità di applicazione e di protezione.

E' ideale per il "fai da te": con elevate proprietà di adesione su supporti metallici, si applica direttamente su ferro riducendo al minimo la preparazione delle superfici.

Non gocciola e non cola grazie alla sua consistenza tixotropica che permette inoltre di raggiungere spessori più elevati, aumentando di conseguenza la protezione.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	brillante	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine alchidiche modificate speciali pigmenti anticorrosivi	
PESO SPECIFICO	1,13 ± 0,02 g/cm ³	a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	3.000 ± 1.000 cP	G3V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	72,5 ± 0,5 % p/p	
BRILLANTEZZA	85 ± 4 unità	a 60°

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco, nero e tinte di cartella

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 3-4 ore per ricopertura: 24 ore completa : > 48 ore
RESA PRATICA	11 -12 m ² /L per mano in funzione del supporto e dello spessore applicato
DILUIZIONE	applicazione a pennello: pronto all'uso; se necessario diluire max al 3- 5% con diluente 700 o 900 applicazione a spruzzo: 5 - 10% con diluente 703
ATTREZZI	pennello, rullo, spruzzo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: manufatti in ferro nuovo (esente da calamina), ferro vecchio (cancellate, inferriate, grate, ringhiere, oggetti in ferro battuto) esente da ruggine non aderente, strutture metalliche in genere, legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

	FERRO NUOVO	SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)
FONDO	FERROPIÙ 1 mano	-
FINITURA	FERROPIÙ 2 mani	FERROPIÙ 2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Smalto anticorrosivo per esterni ed interni, a base di resine alchidiche modificate speciali pigmenti anticorrosivi.
RESIDUO SECCO	72,5 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,13 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
novembre 2006

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> - E-mail: boero@boero.it