



fondo 1000

COD.800/

Fissativo pigmentato, con elevato potere consolidante, a base di speciali copolimeri in soluzione.

La natura del legante conferisce al prodotto eccezionale capacità di penetrazione e di ri-consolidamento del substrato riducendo, inoltre, l'assorbimento d'acqua e uniformando zone con diversi assorbimenti.

La presenza di cariche a granulometria controllata, permette di coprire e mascherare le piccole imperfezioni del supporto e facilita l'applicazione dei prodotti di finitura.

Insensibile all'alcanilità residua del supporto e ideale per supporti quali cemento armato , intonaci speciali, calcestruzzo e ceramiche porose.

Ideale per la preparazione di superfici destinate ad essere ricoperte con sistemi applicativi elastomerici.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di speciali copolimeri in soluzione	
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,05 g/cm ³	a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	3500 ± 500 cP	G4 V20 a 20°C
RESIDUO SECCO	60,0 ± 2 % p/p	

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

COLORE

Bianco
TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali

Quantitativo massimo 2-3%

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	al tatto: 1 - 2 ore per ricopertura: minimo 12 ore
RESA PRATICA	6 - 10 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	pronto all'uso – eventualmente diluire max 5% con dil. 700 in funzione dell'assorbimento del supporto
ATTREZZI	pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: opere murarie esterne ed interne in genere (intonaci, mattoni, cemento armato, ecc.). Non applicare su supporti bituminosi o su vecchie pitture a spessore (graffiati, granigliati, ecc.).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: i supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline o di macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Fissativo pigmentato a base di speciali copolimeri in soluzione.
RESIDUO SECCO	60,0 ± 2 % p/p
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
marzo 2007

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> - E-mail: boero@boero.it