



Fondo p 378

COD. 378/000

Fondo pigmentato a base di resine acriliche, particolarmente indicato ed ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, ma anche come fondo per rivestimenti tradizionali.

Per esterno. Consente di uniformare l'assorbimento delle malte cementizie per cicli a cappotto GB 831 e GB 831 light, prima dell'applicazione dei prodotti a spessore, scelti come finitura .

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di copolimeri acrilici	
PESO SPECIFICO	$1.35 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$	a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	$5000 \pm 1000 \text{ cP}$	G6 V10 a 20°C
RESIDUO SECCO	$55 \pm 2 \% \text{ p/p}$	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	al tatto 3 - 4 ore per ricopertura: 24 ore
RESA PRATICA	4 - 6 m ² /kg in funzione dell'assorbimento del supporto e del sistema applicativo utilizzato
DILUIZIONE In peso	pronto all'uso – eventualmente diluire max 5% con acqua
ATTREZZI	pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: opere murarie esterne ed interne in genere (intonaci, mattoni, cemento, cemento armato, ecc.), eccetto intonaco a calce o supporti particolarmente deboli e porosi.

Non applicare su intonaci a base calce aerea, intonaci deumidificanti.

Non sovrapplicare con intonaci e rivestimenti a base silicato

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: i supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline o di macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici
RESIDUO SECCO	55 ± 2 % p/p
PESO SPECIFICO	1,35 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Lavare gli attrezzi con acqua.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperatura inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
Ottobre 2010

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.

I – 16121 Genova – Via Macaggi, 19 – Tel. 010 5500.1 – fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> – E-mail: boero@boero.it