



idrorepellente 182

COD. 182/000

Idrorepellente silossanico trasparente per esterni.

Costituisce un'efficace protezione dalla pioggia battente senza alterare la traspirabilità del supporto.

Adatto per idrofobizzare supporti cementizi e lapidei faccia a vista o supporti murari precedentemente trattati con prodotti porosi come silicati o calci, senza per altro alterarne l'aspetto estetico finale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	trasparente	
COMPOSIZIONE	legante a base di polimeri silossanici in soluzione	
PESO SPECIFICO	$0,79 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$	a 20 °C
VISCOSITÀ	$11 \pm 1 \text{ s}$	Tazza DIN4 a 20°C
RESIDUO SECCO	$10,0 \pm 0,5 \text{ % p/p}$	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Incolore

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	al tatto: 1- 2 ore per ricopertura: 12- 24 ore
RESA PRATICA	6- 9 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	pronto all'uso
ATTREZZI	pennello, spruzzo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: opere murarie e materiali lapidei in genere. Non applicare su pitture sintetiche fresche.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: applicare solo su superfici accuratamente pulite e asciutte, esenti da muffe, polvere ed efflorescenze.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Idrorepellente silossanico trasparente per esterni
RESIDUO SECCO	10,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	0,79 ± 0,01 g/cm ³ a 20 °C.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Normalmente il prodotto è sovraverniciabile, anche se si sconsiglia, a tempi brevi, la ricopertura con altri prodotti vernicianti.

Applicare il prodotto in più mani fino a "rifiuto" evitando però la formazione di colature sul supporto. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
giugno 2006

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> - E-mail: boero@boero.it