



linda 2001

COD.309/001

Pittura opaca di fondo a base di resine alchidiche.

Caratterizzata da elevato potere riempitivo, facilità di applicazione e carteggiabilità.

Indicata per uniformare l'aspetto delle superfici lisciate con stucchi sintetici o di tipo composto, prima di procedere all'applicazione dello smalto.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine alchidiche medio-lungo olio	
PESO SPECIFICO	1,70 ± 0,03 g/cm ³	a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	7.000 ± 1.000 cP	G6V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	81,4 ± 0,5 % p/p	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 24 ore
RESA PRATICA	11-13 m ² / L per mano in funzione del tipo di supporto
DILUIZIONE	massimo 10% con diluente 700
ATTREZZI	pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno, muratura, ferro già verniciato con antiruggine

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Pittura opaca di fondo a base di resine alchidiche medio-lungo olio
RESIDUO SECCO	81,4 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,70 ± 0,03 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Se si utilizza come imprimitura, può essere diluita con il 3 - 5% di olio di lino cotto.
Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
Maggio 2006

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> - E-mail: boero@boero.it