



# magnum muri

COD. 126/000

Smalto satinato all'acqua per muri, inodore, lavabile e non ingiallente.

Il prodotto è particolarmente indicato per ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento e usura quali scuole, ospedali, alberghi, bar, ristoranti, banche, uffici, ecc.

Le superfici rivestite con Magnum muri assumono un aspetto satinato di notevole effetto estetico.

Inodore, può essere applicato anche in ambienti abitati senza provocare reazioni particolarmente fastidiose.

Molto resistente al lavaggio e smacchiabile con facilità.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	satinato	
COMPOSIZIONE	legante a base di polimeri acrilici in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,37 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	2.250 ± 250 cP	G4 V50 a 20 °C
RESIDUO SECCO	51,0 ± 0,5 % p/p	
RESISTENZA AL LAVAGGIO	ottima >10.000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
RESISTENZA AGLI ALCALI	resistente agli alcali	UNI 10795
PRESA DI SPORCO	molto bassa	UNI 10792
PUNTO DI BIANCO	88 ÷ 92	ASTM E313 – lettura effettuata con Spectraflash 600 (Datacolor Int.)

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

## COLORE

Bianco

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali

Coloranti per



Decorazione esterni

Coloranti per



Decorazione interni

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 30' - 40' per ricopertura: 24 ore
RESA PRATICA	8-10 m <sup>2</sup> L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	il prodotto è pronto all'uso; se necessario diluire con 3-5% di acqua potabile.
ATTREZZI	pennello, rullo.

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** intonaci civili, cartongesso, fibrocemento.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	Fondo 2000 <b>1</b> mano	Fondo 2000 <b>1</b> mano	-
FINITURA	MAGNUM MURI <b>2</b> mani	MAGNUM MURI <b>2</b> mani	MAGNUM MURI <b>2</b> mani

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Smalto satinato all'acqua per muri, a base di polimeri acrilici in emulsione. Inodoro, lavabile e non ingiallente.
RESIDUO SECCO	51,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,37 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Non applicare in caso di eccessiva umidità ambientale (U.R. > 85%) ed a temperature inferiori ai 10°. A basse temperature è comunque necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano.

Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e sbavature devono essere subito lavate con una spugna.

Teme il gelo. Conservare a temperatura superiore a 5°C.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*

*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDEAZIONI GENERALI».*

CQ Rev.2  
Settembre 2006

**“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”**



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.  
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300  
<http://www.boero.it> - E-mail: [boero@boero.it](mailto:boero@boero.it)