



magnum satinato

COD. 124/...

Smalto satinato all'acqua non ingiallente.

Magnum, smalto facile e pulito perché non gocciola e non cola durante l'applicazione; si diluisce con acqua, con la quale si lavano gli attrezzi dopo l'uso.

Adatto per tutti i supporti opportunamente preparati (ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc.).

Ideale quindi per il mercato del fai da te e soprattutto per applicazioni in ambienti abitati perché inodore. In particolare l'applicazione su muro consente di ottenere una finitura vellutata superlavabile di particolare effetto estetico.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	satinato	
COMPOSIZIONE	legante a base di polimeri acrilici in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,03 g/cm ³	a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	1.450 ± 250 cP	G4 V50 a 20 °C
RESIDUO SECCO	52,7 ± 0,5 % p/p	
BRILLANTEZZA	26 ± 3 unità	a 60°

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 30 minuti per ricopertura: 24 ore
RESA PRATICA	10 -12 m ² / L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	applicazione a pennello: pronto all'uso; se necessario aggiungere il 2- 5% di acqua potabile.
ATTREZZI	Pennello, rullo.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno, ferro, muro, alluminio, PVC, lamiera zincata, fibrocemento.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbiatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

	FERRO NUOVO	LEGNO NUOVO	SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)
FONDO	CIVIC O BIOFER 1 mano	BIOFER 1 mano	-
FINITURA	MAGNUM 2 mani	MAGNUM 2 mani	MAGNUM 2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Smalto satinato all'acqua non ingiallente per esterni e interni.
RESIDUO SECCO	52,7 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,03 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Non applicare in caso di eccessiva umidità ambientale e a temperature inferiori a 10°C. Con basse temperature è necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e sbavature devono essere subito lavate con una spugna.

Teme il gelo. Conservare a temperatura ambiente non inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
Settembre 2006

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> - E-mail: boero@boero.it