



Rivestimento policromo per interni.

L'aspetto estetico originale e molto decorativo è una delle proprietà più importanti del prodotto, proposto come scelta d'arredamento in alternativa alla carta da parati, ma con caratteristiche tecniche decisamente superiori.

È inalterabile nel tempo, resistentissimo al lavaggio, all'abrasione e agli urti.

Maschera piccole imperfezioni del supporto ed è possibile, a distanza di tempo, ripristinare parti eventualmente danneggiate senza ripitturare l'intera superficie.

Particolarmente indicato per la decorazione di ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento e usura quali scuole, banche, alberghi, bar, ristoranti, uffici, vani scale, ecc.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	satinato
COMPOSIZIONE	legante formato da derivati di gomma sintetica emulsionata in fase acquosa
PESO SPECIFICO	1,02 ± 0,03 g/cm ³ a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	2.000 ± 1.000 cP G4 V50 a 20°C
RESIDUO SECCO	22,5 ± 0,5 % p/p
GRANULOMETRIA	da 0,5 a 2 mm in funzione della pressione d'applicazione

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Tinte di cartella

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 2-3 ore completamente indurito dopo 4-5 giorni
RESA PRATICA	4 m² / l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto e dell'aspetto finale della finitura
DILUIZIONE	aggiungere il 15 - 20 % di acqua potabile
ATTREZZI	spruzzo con apparecchiatura a bassa pressione (2,5 - 3 atm.) Il diametro consigliato dell'ugello è 2 - 2,5 mm. La pistola va tenuta ad una distanza di 35-40 cm dal supporto

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaco liscio, cemento a vista, mattoni, pannelli di fibrocemento, gesso, legno compensato, truciolato, plastica, materiali non ferrosi, ferro, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO. Per supporti non murari la prima mano sarà quella indicata negli usuali sistemi applicativi (es.: antiruggine per il ferro, ecc.).

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE
FONDO	Fondo 2000 1 mano	Fondo 2000 1 mano	-
INTERMEDIO	AQUABEL (tonalità simile) 1 mano	AQUABEL (tonalità simile) 2 mani	AQUABEL (tonalità simile) 2 mani
FINITURA	MILLESTELLE 1 mano	MILLESTELLE 1 mano	MILLESTELLE 1 mano

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Rivestimento policromo per interni di lunga durata, resistente al lavaggio, all'abrasione e agli urti. Legante formato da derivati di gomma sintetica emulsionata in fase acquosa
RESIDUO SECCO	22,5 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,02 ± 0,03 g/cm³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Non utilizzare miscelatori ad alta velocità per agitare il prodotto : si potrebbe provocare la rottura delle particelle colorate in sospensione acquosa compromettendo l'effetto decorativo. Durante l'applicazione è necessaria una buona ventilazione. Dopo aver terminato il lavoro, pulire la pistola con acqua e successivamente con Diluente 700. Il prodotto ben essiccato (15 giorni minimo), sopporta frequenti lavaggi con acqua e detersivi usuali senza che si vedano aloni. Per macchie d'inchiostro non usare solventi o benzine; inoltre, avendo caratteristiche antistatiche il prodotto si conserva pulito a lungo.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Tempo di stoccaggio massimo: 12 mesi.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI

CQ Rev.2

novembre 2006

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> - E-mail: boero@boero.it