



Idropittura traspirante extra bianca, per interni.

Particolarmente indicata per bagni, cucine ed in genere locali ove si formi condensa.

E' inoltre caratterizzata da buon potere coprente, buon punto di bianco e traspirabilità elevata.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine acriliche in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,67 ± 0,04g/cm ³	a 20°C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	18.500 ± 1.500 cP	G6 V10 a 20°C
RESIDUO SECCO	68,0 ± 0,5 % p/p	
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	alta	UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
RESISTENZA AGLI ALCALI	resistente agli alcali	UNI 10795
PRESA DI SPORCO	media	UNI 10792

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”




COLORE

Bianco

TINTEGGIABILE CON:

- SISTEMI TINTOMETRICI

	
---	---
- Coloranti

		
Universali	Decorazione esterni	Decorazione interni
- Tinte forti di cartella OASI o AQUABEL

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
RESA PRATICA	10-12 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1 ^a mano: aggiungere il 60 % di acqua potabile 2 ^a mano: aggiungere il 45 % di acqua potabile
ATTREZZI	pennello, rullo.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	IDROACRIL o Fondo 2000 1 mano	IDROACRIL o Fondo 2000 1 mano	-
FINITURA	NOVECENTOUNO 2 mani	NOVECENTOUNO 2 mani	NOVECENTOUNO 2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Idropittura traspirante extra bianca e coprente per interni, indicata per ambienti ove si formi condensa.
RESIDUO SECCO	68,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,67 ± 0,04 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
Luglio 2006

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
http://www.boero.it - E-mail: boero@boero.it