



Finitura acrilica decorativa ad effetto perlescente per interni.

E' un prodotto ideale per la decorazione di superfici interne in ambienti quali saloni, negozi, uffici ed altri, che conferisce una personalizzazione e un aspetto di grande pregio agli stessi. Il film semicoprente, per contrasto con l'idropittura di fondo colorata da luogo ad effetti cromatici differenti ed a piacevoli variazioni di brillantezza.

A seconda del tipo di applicazione scelto (pennello, spugna, straccio) l'effetto decorativo può essere ancora variato.

L'applicazione di Perlanova fa aumentare il grado di lavabilità della finitura colorata utilizzata.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	Satinato trasparente
COMPOSIZIONE	legante a base di resine acriliche in emulsione acquosa e speciali pigmenti perlescenti.
PESO SPECIFICO	1,02± 0,03 g/cm ³ a 20 °C
VISCOSITÀ	Pasta fluida
RESIDUO SECCO	35 ± 2 % p/p

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Neutro, perlescente.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	al tatto: 1-2 ore completa 6 - 8 ore
RESA PRATICA	7- 9 m ² /L variabile a seconda del supporto
DILUIZIONE	pronto all'uso
ATTREZZI	Pennello , straccio, spugna.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaco civile, gesso, cartongesso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	FONDO 2000 1 mano	FONDO 2000 1 mano	- 1 mano
INTERMEDIO	KOALA 2 mani	KOALA 2 mani	KOALA 1-2 mani
FINITURA	PERLANOVA 1 mano	PERLANOVA 1 mano	PERLANOVA 1 mano

TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA :

Preparare il supporto applicando 1-2 mani di idropittura Koala bianco o nella tinta scelta. Applicare a pennello con pennellate brevi e incrociate la finitura Perlanova, a seconda dell'effetto da realizzare. Per ottenere effetti differenti è possibile scegliere altri attrezzi decorativi come rulli strutturati, tamponi , spugna...

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Finitura acrilica decorativa ad effetto perlescente per interni.
RESIDUO SECCO	35 ± 2 % p/p
PESO SPECIFICO	1,02 ± 0,03 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Pulire gli attrezzi, subito dopo l'uso, con acqua.
Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



CQ Rev.1
Settembre 2006

BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I – 16121 Genova – Via Macaggi, 19 – Tel. 010 5500.1 – fax 010 5500.300
http://www.boero.it – E-mail: boero@boero.it