



satinello

COD. 104/...

Smalto antiruggine alchidico tixotropico, satinato (*a effetto guscio d'uovo*).

Si distingue per la facilità di applicazione (non gocciola e non cola).

Inodoro all'applicazione, è caratterizzato da buona dilatazione e da un aspetto estetico di pregio.

E' particolarmente indicato per la pitturazione di supporti interni: verniciatura di porte, mobili, finestre etc.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco-satinato	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine alchidiche tixotropiche	
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,02 g/cm ³	a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	7.000 ± 1.000 cP	G3V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	67,0 ± 0,5 % p/p	
BRILLANTEZZA	24 ± 4	a 60°

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco, nero e tinte di cartella

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali



Tinte forti di cartella

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 25 minuti per ricopertura: 24 ore completa : > 48 ore
RESA PRATICA	10-11 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	applicazione a pennello, rullo: 5% con diluente 900 applicazione a spruzzo: 10% con diluente 703
ATTREZZI	pennello, rullo, spruzzo.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno, ferro.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

	FERRO NUOVO	LEGNO NUOVO	SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)
FONDO	PICROZIN o BIOFER 1 mano	BIOFER o CASABELLA 1 mano	-
FINITURA	SATINELLO 2 mani	SATINELLO 2 mani	SATINELLO 2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Smalto antiruggine alchidico tixotropico per finiture satinato: a base di resine alchidiche tixotropiche
RESIDUO SECCO	67,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
novembre 2006

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
http://www.boero.it - E-mail: boero@boero.it