



# shantung

xxx/000

Pittura per interno con riflessi luminescenti ed effetto seta.

Consente di ottenere una decorazione che richiama le sfumature e la lucentezza dello stucco ma con la morbidezza e l'aspetto di un tessuto pregiato come la seta.

Il prodotto possiede inoltre elevata traspirabilità e resistenza al lavaggio che si raggiungono dopo 15 giorni dall'applicazione, mentre è immediatamente smacchiabile da schizzi e macchie di cibo, vino, e caffè .

E' applicabile su qualsiasi tipo di supporto quali intonaco civile, cemento, cartongesso e legno opportunamente preparati. Può essere applicato anche su supporti già pitturati purchè in buono stato.

Ricopribile con qualsiasi idropittura di qualità, previa leggera carteggiatura.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	Lucido ad effetto seta	
COMPOSIZIONE	Speciali leganti e pigmenti metallici	
PESO SPECIFICO	1.06 ± 0.03 Kg/cm <sup>3</sup>	a 20 °C
VISCOSITÀ	15000 ± 1000	G6 V10 a 20 °C

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

## COLORE

Tinteggiabile con

- SISTEMI TINTOMETRICI



## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	al tatto: 2-4 ore a 20°C completa 18-24 ore
RESA PRATICA	6-8 m <sup>2</sup> /L per le prime 2 mani e 4-6 m <sup>2</sup> /L per la terza variabile a seconda del supporto e dell'effetto scelto
DILUIZIONE	pronto all'uso
ATTREZZI	Pennello, rullo, spatola, tampone, straccio...

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** intonaco civile, gesso, cartongesso, legno, plastica ecc previa adeguata preparazione.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI * a seconda del tipo di supporto ad es. legno o plastica adeguatamente preparate	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	FONDO 2000 <b>1 mano</b>	FONDO 2000 <b>1 mano</b>	SHANTUNG <b>1 mano</b>
FINITURA	SHANTUNG <b>2-3 mani</b>	SHANTUNG <b>3 mani</b>	SHANTUNG <b>2 mani</b>

**TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA:**

Applicare due mani di prodotto nella tinta scelta a intervalli di ca. 2 ore a 20°C l'una dall'altra, con rullo di lana a pelo corto o pennello. Dopo ca. 4 ore dalla seconda mano applicare la terza mano di prodotto secondo la tecnica necessaria ad ottenere l'effetto decorativo desiderato, il prodotto dovrà essere applicato a rullo o pennello in quantità abbondante per mantenere bagnata la superficie per il tempo necessario alla lavorazione finale che produce l'effetto desiderato.

Le tecniche decorative possono essere le seguenti :

**EFFETTO SHANTUNG LAMINATO:** con la spatola in plastica sul prodotto bagnato effettuare delle spatolate incrociate in tutte le direzioni imprimendo una passata leggera e regolare.

**EFFETTO SHANTUNG NUVOLATO:** con un tampone esercitare sul prodotto bagnato una leggera pressione con movimenti rotatori.

**EFFETTO SHANTUNG STIRATO:** con spatola in plastica apposita esercitare sul prodotto spatolate irregolari e molto lunghe dall'alto verso il basso e viceversa.

**EFFETTO SHANTUNG DAMASCATO:** con una spugna o straccio di cotone tamponare la superficie avendo cura di movimentare l'attrezzo durante l'impiego.

**EFFETTO SHANTUNG RIGATO:** con un pennello sottile a setole corte ricreare tramite movimenti retti e lunghi un disegno rigato sul supporto da decorare.

**EFFETTO SHANTUNG BOIS:** con l'attrezzo venalegno lavorare l'ultima mano rievocando il disegno della venatura del legno.

**VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)**

CARATTERISTICHE GENERALI	Pittura per interno con riflessi luminescenti ed effetto seta a base di speciali leganti e pigmenti metallici
RESIDUO SECCO	% p/p
PESO SPECIFICO	1.06 ± 0.03 kg/cm <sup>3</sup> a 20 °C

**NOTE ED AVVERTENZE GENERALI**

Pulire gli attrezzi, subito dopo l'uso, con acqua.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

**“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA**



CQ Rev.2  
giugno 2007

BOERO BARTOLOMEO S.p.a.  
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300  
http://www.boero.it - E-mail: boero@boero.it