



smac

COD.369/001

Pittura antimacchia per interni a base di resine sintetiche in solvente inodore.

Ideale per ricoprire macchie di varia natura (nicotina, fuliggine, vecchie macchie d'umidità, ecc..) senza pericolo di sfogliamenti e riaffioramenti.

Idoneo sia per ambienti molto frequentati (bar, mense locali pubblici..) che per ambienti umidi quali cantine o cucine grazie alla sua elevata traspirabilità.

L'aspetto opaco della finitura permette di ottenere risultati di valore estetico pregiato e grazie alla sua elevata copertura in molti casi può essere sufficiente una sola mano di pittura.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	Legante a base di resine sintetiche	
PESO SPECIFICO	1.40 ± 0,05 g/cm ³	a 20 °C
VISCOSITÀ	17000 ± 2000 cp	G6 V10 a 20°C
RESIDUO SECCO	70 ± 2 % p/p	

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

COLORE

Bianco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	Fuori polvere: 2 ore per ricopertura:2-24 ore per l'essiccazione in profondità possono essere necessari 10-15 giorni *
RESA PRATICA	10-12 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	Pronto all'uso.
ATTREZZI	pennello, rullo.

*il prodotto può essere sovrapplicato bagnato su bagnato entro 2-3 ore o dopo 24 ore.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: superfici murarie in genere, ferro già trattato con antiruggine.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI MAI PITTURATI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE PITTURE (ben ancorate)
FINITURA	SMAC 1 / 2 mani	SMAC 1 / 2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Pittura antimacchia per interni a base di resine sintetiche in solvente inodore.
RESIDUO SECCO	70 ± 2 % p/p
PESO SPECIFICO	1.40 ± 0,05 g/cm³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Non tinteggiabile con paste coloranti.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.0

Dicembre 2007

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I – 16121 Genova – Via Macaggi, 19 – Tel. 010 5500.1 – fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> – E-mail: boero@boero.it