



Traspirante Alta Qualità

COD. 342/...

Idropittura murale ad alta copertura per interni.

Facile da applicare, permette di ottenere risultati vantaggiosi sia all'utilizzatore privato sia al professionista.

Particolarmente indicata per supporti assorbenti (carton gesso) e per supporti irregolari, infatti grazie alla sua particolare granulometria riesce a mascherare molto bene piccoli difetti ed irregolarità del supporto.

Ideale inoltre come fondo per la finitura decorativa "Terre d'Arte".

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

ASPETTO	Opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di copolimeri acrilici in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,68 ± 0,05 g/cm ³	a 20 °C
VISCOSITÀ	34.000 ± 2000 cps	metodo Brookfield G6V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	71,0 ± 0,5 % p/p	
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Resistente >1000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta	UNI 10795 EN ISO 7783-2
RESISTENZA AGLI ALCALI	Resistente agli alcali	UNI 10795
PRESA DI SPORCO	Bassa	UNI 10792
PUNTO DI BIANCO	88 ÷ 92	ASTM E313 – lettura effettuata con Spectraflash 600 (Datacolor Int.)

COLORE

Bianco

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali

Coloranti per



Decorazione esterni

Coloranti per



Decorazione interni



Tinte forti di cartella

traspirante alta qualità

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
RESA PRATICA	11-12 m ² /l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1 ^a mano: aggiungere il 45 % di acqua potabile 2 ^a mano: aggiungere il 40 % di acqua potabile
ATTREZZI	Pennello, rullo.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco e carte da parati in genere.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione "Preparazione del supporto".

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	IDROACRIL o FONDO 2000 1 mano	IDROACRIL o FONDO 2000 1 mano	-
FINITURA	Traspirante Alta Qualità 2 mani	Traspirante Alta Qualità 2 mani	Traspirante Alta Qualità 2 mani

VOCE DI CAPITOLATO

CARATTERISTICHE GENERALI	Idropittura murale ad alta copertura per interni a base di copolimeri acrilici in emulsione
RESIDUO SECCO	71,0 ± 0,5% p/p
PESO SPECIFICO	1,68 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2
Luglio 2006

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO COLORI

I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> - E-mail: boero@boero.it