



uviflex fondo

COD.801/

Fondo pigmentato acrilico, ideale come preparazione per sistemi e cicli elastomerici Uviflex.

Per consolidare ed uniformare l'assorbimento del supporto.

Per esterno, su intonaco civile, rustico, cemento, fibrocemento, cemento armato prefabbricato.

Idoneo per intonaci nuovi o vecchi e per rifacimenti di facciate adeguatamente preparate.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di copolimeri acrilici	
PESO SPECIFICO	$1.35 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$	a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	$5000 \pm 1000 \text{ cP}$	G6 V10 a 20°C
RESIDUO SECCO	$55 \pm 2 \% \text{ p/p}$	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	al tatto 3 - 4 ore per ricopertura: 24 ore
RESA PRATICA	7-9 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto e del sistema applicativo utilizzato
DILUIZIONE In volume	pronto all'uso – eventualmente diluire max 5% con acqua
ATTREZZI	pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: opere murarie esterne ed interne in genere (intonaci, mattoni, cemento, cemento armato, ecc.), eccetto intonaco a calce o supporti particolarmente deboli e porosi.
Non applicare su intonaci a base calce, intonaci deumidificanti e in interno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: i supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline o di macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.

Su parti di costruzioni in metallo prevedere l'applicazione di un apposito fondo.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici
RESIDUO SECCO	55 ± 2 % p/p
PESO SPECIFICO	1,35 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Lavare gli attrezzi con acqua.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperatura inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.0
Gennaio 2010

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.

I – 16121 Genova – Via Macaggi, 19 – Tel. 010 5500.1 – fax 010 5500.300
http://www.boero.it – E-mail: boero@boero.it