



Vernice alchidica trasparente brillante.

Particolarmente resistente agli agenti atmosferici, è indicata per la protezione di manufatti in legno con esposizione sia all'esterno che all'interno.

Forma una pellicola brillante, elastica ed impermeabile che protegge il legno esaltandone le naturali venature.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	brillante	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine alchidiche lungo olio	
PESO SPECIFICO	$0,90 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$	a 20 °C
VISCOSITÀ	$59 \pm 4 \text{ s}$	tazza DIN 4 a 20°C
RESIDUO SECCO	$53,3 \pm 0,5 \text{ % p/p}$	
BRILLANTEZZA	$90 \pm 2 \text{ unità}$	a 60° (secondo la natura del legno)

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

## COLORE

Trasparente

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 3 ore per ricopertura: 24 ore
RESA PRATICA	12-13 m <sup>2</sup> / L per mano in funzione dell'assorbimento del legno
DILUIZIONE	applicazione a pennello: pronto all'uso; in funzione dell'assorbimento del legno aggiungere il massimo il 10% di diluente 700 o 900
ATTREZZI	pennello

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** legno (infissi, porte, ecc.)

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie vernici screpolate devono essere eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico; le vecchie vernici ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate.

	LEGNO NUOVO	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici in buono stato)	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici screpolate)*
FONDO	BIOLEGNO 1 mano	-	BIOLEGNO 1 mano
FINITURA	VERGLAS 2-3 mani	VERGLAS 2-3 mani	VERGLAS 2-3 mani

\*: vedi preparazione del supporto.

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Vernice trasparente brillante, a base di resine alchidiche lungo olio, per interni ed esterni
RESIDUO SECCO	53,3 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	0,90 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*

*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».*

CQ Rev.2  
settembre 2006

**“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”**



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.  
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300  
<http://www.boero.it> - E-mail: [boero@boero.it](mailto:boero@boero.it)