


PANNELLO DI SUGHERO AGGLOMERATO

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE



Prodotto Naturale (98%) interamente riciclabile;
Ottima stabilità dimensionale;
Imputrescibile;
Materiale estremamente durevole nel tempo;
Inodore, inattaccabile da insetti e roditori;
Esente da emissioni tossiche e cattivi odori;
Ottime caratteristiche dielettriche, a differenza di altri isolanti sintetici, è in grado di fornire benessere ed un ambiente salutare;
Grazie alla sua permeabilità al vapore evita formazione di condense e muffe;
Ideale nella sua combinazione simultanea di isolamento termico ed acustico.

SPECIFICHE TECNICHE

Misure	1000 ± 5 X 500 ± 5 mm
Spessori	10, 20, 30, 40, 50 e 60 mm ± 3 mm
Densità	180 / 240 Kg/m ³
Conduttività Termica	$\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$
Resistenza a Compressione	5,2 Kg/cm ²
Reazione al Fuoco	Classe E (EN 13501-1)
Riduzioni dai Rumori d'Urto	Dipende dallo spessore (ex. 30 mm = 28 dB)
Absorbimento Acustico	Dipende dallo spessore (ex: 30 mm $\alpha_w = 0,46$)

APPLICAZIONI

Isolamento termico ed acustico da utilizzare in pareti, soffitti e tetti sia in intercapedine che come rivestimento interno ed esterno (cappotto).

IMBALLAGGIO

Pannelli da 10 mm di spessore

Scatole di cartone con 20 pannelli per scatola (=0,1 m³ per scatola; = 10 m² per scatola)

Pannelli da 20 mm di spessore

Plastica termoretraibile con 15 pannelli per pacco (=0,15 m³ per pacco; = 7,5 m² per pacco)

Pannelli da 30 mm di spessore

Plastica termoretraibile con 10 pannelli per pacco (=0,15 m³ per pacco; = 5 m² per pacco)

Pannelli da 40 mm di spessore

Plastica termoretraibile con 8 pannelli per pacco (=0,2 m³ per pacco; = 4 m² pacco)

Pannelli da 50 mm di spessore

Plastica termoretraibile con 6 pannelli per pacco (=0,15 m³ per pacco; = 3 m² per pacco)

Pannelli da 60 mm di spessore

Plastica termoretraibile con 5 pannelli per pacco (=0,15 m³ per pacco; = 2,5 m² per pacco)

JPCORKGROUP

Rua Cruz de Malta, 110 • P. O. Box 435 4524-907 Rio Meão Codex – Portugal

Tel.: 351 227 471 920 • Fax.: 351 227 447 796

E-mail: jps@jpscorkgroup.com • Web site: www.jpscorkgroup.com

PANNELLO DI SUGHERO AGGLOMERATO

Scheda Tecnica

JPSCORKGROUP

Rua Cruz de Malta, 110 • P. O. Box 435 4524-907 Rio Meão Codex – Portugal
Tel.: 351 227 471 920 • Fax.: 351 227 447 796
E-mail: jps@jpscorkgroup.com • Web site: www.jpscorkgroup.com