

## PITTURA A FINITURA LISCIA

### CARATTERISTICHE

Finitura murale silossanica con eccezionale idrorepellenza e traspirabilità, resistente agli alcali e alle piogge acide.

### CICLI APPLICATIVI

**MURI NUOVI:** Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Pulire accuratamente la superficie ed applicare il Primer ai Silossani. Attendere 24 ore ed applicare la PITTURA SILOSSANICA, in 2 mani intervallate da almeno 12 ore.

**MURI MAI PITTURATI E DEGRADATI :** Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Togliere, spazzolando, eventuali detriti non aderenti. Regularizzare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate. Applicare Primer ai Silossani, attendere 24 ore quindi applicare la PITTURA SILOSSANICA.

**MURI GIÀ VERNICIATI :** Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata. Demolire le parti di intonaco sfaldanti e/o ammalorate. Ripristinare le parti demolite con opportuni interventi di ripristino e lasciare stagionare le parti trattate. Applicare Primer ai Silossani. Attendere 24 ore ed applicare la PITTURA SILOSSANICA.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 – 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 – 30 °C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso.

Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

### AVVERTENZE

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

### CLASSIFICAZIONE COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale

Valore Limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat. A/c,) :40 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

RESA TEORICA <b>5 - 6 mq/lt</b>		DILUIZIONE <b>ACQUA 20-25% in volume</b>		PULIZIA ATTREZZI <b>ACQUA</b>		STRUMENTI <b>PENNELLO - RULLO SPRUZZO</b>	
FUORI POLVERE <b>-</b>		SECCO AL TATTO <b>50 MIN</b>		SECCO IN PROFONDITA' <b>18 - 24 ORE</b>		VISCOSITA' <b>-</b>	
COLORI <b>BIANCO TINTE DI CARTELLA</b>		INFIAMMABILITA' <b>NO</b>		CONFEZIONI <b>0,750 LT - 5 LT - 14 LT</b>		VITA DI STOCCAGGIO <b>36 MESI</b>	
ESTERNI - INTERNI <b>SI/NO</b>		SOVRAVERNICIABILITA' <b>min. 24 ORE</b>		APPLICAZIONE °C <b>5-30° C umidità max 85%</b>		PESO SPECIFICO <b>1,45 - 1,6 kg/l</b>	

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

