

PITTURA A FINITURA LISCIA

CARATTERISTICHE

Finitura murale acrylsilossanica con eccezionale idrorepellenza e traspirabilità, resistente agli alcali e alle piogge acide.

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI: Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Pulire accuratamente la superficie ed applicare il Primer ai Silossani. Attendere 24 ore ed applicare la PITTURA ACRYLSILOSSANICA, in 2 mani intervallate da almeno 12 ore.

MURI MAI PITTURATI E DEGRADATI : Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Togliere, spazzolando, eventuali detriti non aderenti. Regularizzare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate. Applicare Primer ai Silossani, attendere 24 ore quindi applicare la PITTURA ACRYLSILOSSANICA.

MURI GIÀ VERNICIATI : Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata. Demolire le parti di intonaco sfaldanti e/o ammalorate. Ripristinare le parti demolite con opportuni interventi di ripristino e lasciare stagionare le parti trattate. Applicare Primer ai Silossani. Attendere 24 ore ed applicare la PITTURA ACRYLSILOSSANICA.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 – 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 – 30 °C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso.

Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

AVVERTENZE

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale

Valore Limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat. A/c,) :40 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

RESA TEORICA 5 - 6 mq/lt		DILUIZIONE ACQUA 20-25% in volume		PULIZIA ATTREZZI ACQUA		STRUMENTI PENNELLO - RULLO SPRUZZO	
FUORI POLVERE -		SECCO AL TATTO 50 MIN		SECCO IN PROFONDITA' 18 - 24 ORE		VISCOSITA' -	
COLORI BIANCO TINTE DI CARTELLA		INFIAMMABILITA' NO		CONFEZIONI 0,750 LT - 5 LT - 14 LT		VITA DI STOCCAGGIO 36 MESI	
ESTERNI - INTERNI SI/NO		SOVRAVERNICIABILITA' min. 24 ORE		APPLICAZIONE °C 5-30° C umidità max 85%		PESO SPECIFICO 1,45 - 1,6 kg/l	

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

