

PITTURA A FINITURA LISCIA

CARATTERISTICHE

Finitura minerale protettiva a base di silicato di potassio. Traspirante e inalterabile nel tempo, garantisce al supporto un'elevata aderenza. finitura opaca. Per esterni.

CICLI APPLICATIVI

SUPERFICI MURALI NUOVE, STAGIONATE, OMOGENEE:

Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto, applicare una mano di PRIMER AI SILICATI ed attendere 24 ore.

SUPERFICI MURALI DI CALCE, CEMENTIZIE, DI MALTA BASTARDA, GIA' RIVESTITE:

Pitture e rivestimenti sintetici, rimuovere completamente con Sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore fino a mettere a nudo l'intonaco sottostante eliminando accuratamente ogni residuo di sverniciatura;

Pitture e rivestimenti minerali: asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze. Se necessario, stuccare con prodotti compatibili e lasciare stagionare. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e applicare un' mano di. Si consiglia l'applicazione a pennello in due mani incrociate con una diluizione massima del 20% con acqua. Attendere 24 ore tra la prima e la seconda mano. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso. Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 - 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 - 30 °C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

AVVERTENZE

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale

Valore Limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat. A/c,) :40 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMDITA' RELATIVA.

RESA TEORICA 5 - 6 mq/lt		DILUIZIONE ACQUA 20-25% in volume		PULIZIA ATTREZZI ACQUA		STRUMENTI PENNELLO - RULLO SPRUZZO	
FUORI POLVERE -		SECCO AL TATTO 50 MIN		SECCO IN PROFONDITA' 18 - 24 ORE		VISCOSITA' -	
COLORI BIANCO TINTE DI CARTELLA		INFIAMMABILITA' NO		CONFEZIONI 0,750 LT - 5 LT - 14 LT		VITA DI STOCCAGGIO 36 MESI	
ESTERNI - INTERNI SI/NO		SOVRAVERNICIABILITA' min. 24 ORE		APPLICAZIONE °C 5-30° C umidità max 85%		PESO SPECIFICO 1,45 - 1,6 kg/l	

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

