


INTO ALFA



Intonaco premiscelato a base di Anidrene Alfa, inerte calcareo e additivi specifici.

Applicazione monostrato o bistrato su:

- elementi in C.A. e C.A.P.
- elementi in latero-cemento
- murature in laterizio forato, tufo, pietre

Può essere usato anche per protezione dal fuoco

Uso in interni

DATI TECNICI

| CARATTERISTICA | NORMA DI RIFERIMENTO | VALORE |
|------------------------------|----------------------|---|
| Peso specifico in polvere | | 1000 kg/m ³ |
| Peso specifico in opera | | 1250 kg/m ³ (Asciutto) |
| Tipo | EN 13279-1 | B1-C5/50/2 |
| PH | | 10 (Reazione basica) |
| Tempo di fine presa | | 180 min ± 60 min (ago di Vicat) |
| Resa metrica teorica | | 12 kg/m ² ± 5% per spessore 1 cm |
| Fattore resistenza al vapore | | μ = 10 |
| Conduttività termica | | λ = 0,17 W/mK |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Classe A1 |
| Adesione sul supporto | EN 13279-1 | 0,35 N/mm ² ± 5% - B |
| Resistenza a compressione | | 2,2 N/mm ² ± 0,5 |
| Imballo | | <ul style="list-style-type: none"> • Sacchi da 25 kg • Sili ProntoService |

L'intonaco INTO ALFA è conforme al DM 16 Febbraio 2007

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato per interni INTO ALFA costituito da inerte calcareo, leganti speciali (Anidrene ALFA) e additivi specifici dosati in rapporto costante, conforme ai criteri di compatibilità ambientale del Politecnico di Milano (dipartimento BEST), provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto dovrà essere applicato a macchina, spianato con staggia e frattazzato oppure rasato con finitura dello stesso prodotto o con SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 *plus*, RASOCOTE 7 *plus*, RASOCOTE 9 o 11 oppure INTOFINITURA.

L'intonaco dovrà avere uno spessore di circa ___ mm.

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

| TIPOLOGIA SUPERFICI | MODALITÀ APPLICATIVE |
|---|--|
| Cls tradizionale | Strato di VIPRIMER con applicazione INTO ALFA fresco su fresco |
| Blocchi cls | Strato di VIPRIMER |
| Cls prefabbricato | Strato di VICONTACT |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spessore minimo: 0,5 cm • Temperatura consigliata applicazione: $+5^{\circ}\text{C} < T < +35^{\circ}\text{C}$ • Rivestimenti ceramici solo su INTO ALFA lamato senza applicazione finitura • Per collanti cementiti si consiglia uso primer • Evitare applicazioni a spessore su INTO ALFA indurito | |

MODALITÀ DI FINITURA

| ASPETTO | MODALITÀ APPLICATIVE |
|---|---|
| BIPRODOTTO | |
| Speculare liscio | Rasatura con SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, 7 plus, 9 da applicare su INTO ALFA asciutto. |
| Civile fine | Rasatura con malta fine (INTOFINITURA) di grassello e sabbia applicata su INTO ALFA entro 7 gg dalla posa. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi | |
| MONOPRODOTTO | |
| Rustico fine | Sistema del rinvenimento con acqua: dopo circa 2 ore dall'applicazione la superficie viene bagnata e fatta rinvenire mediante frattazzo di spugna |
| <ul style="list-style-type: none"> • Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua e carte da parati | |

| Classe di Resistenza al fuoco | Rapporto di prova | Schema |
|-------------------------------|---|--------|
| REI 180 | Istituto Giordano n°14970/2215RF del 11/04/2001 Spessore 20 mm su entrambe facce parete in laterizio forato da 80 mm | |

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
 www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

SCHEDA TECNICA

SICUREZZA

| CAMPO | INDICAZIONI |
|------------------------------------|--|
| Pericoli | Irritante per gli occhi in caso di proiezione |
| Pronto Soccorso | A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua (possibilmente zuccherata) e consultare un medico |
| | A contatto con la pelle lavare la parte interessata |
| | In caso di inalazione sciacquare con acqua |
| | In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua |
| Misure antincendio | Non combustibile e non comburente |
| Stabilità | Buona a tutte le temperature |
| Reattività | Nessuna |
| Informazioni tossicologiche | Non tossico |
| Trasporto | Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose |
| DPI | Occhiali di sicurezza |
| | Guanti |
| | Maschere antipolvere (con concentrazione eccessiva di polvere) |
| Smaltimento | D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata (Codice CER 17 08 02) |

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

