
UNICOVIC







Intonaco premiscelato a base di gesso, leganti idraulici, inerte calcareo e additivi specifici. Colore ocra.

Applicazione monostrato o bistrato su:

- elementi in C.A. e C.A.P.
- elementi in latero-cemento
- murature in laterizio forato, tufo, pie-

Uso in interni

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Peso specifico in polvere		1270 kg/m ³
Peso specifico in opera		1300 kg/m ³ (Asciutto)
Tipo	EN 13279-1	B1/50/2
PH		10 (Reazione basica)
Tempo di presa		360 min ± 100 min (ago di Vicat)
Resa metrica teorica		12 kg/m ² ± 5% per spessore 1 cm
Fattore resistenza al vapore		μ =10 (tabulato)
Conduttività termica		$\lambda = 0.17 \text{ W/mK}$
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Adesione sul supporto		$0.35 \text{ N/mm}^2 \pm 5\% - \text{B}$
Resistenza a compressione		$3,0 \text{ N/mm}^2 \pm 0,5$
Imballo		Sacchi da 25 kgSili ProntoService
Ritiro idraulico		Assente
Colore		Ocra

to la la company de la company sabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939 Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



VOCE DI CAPITOLATO

I locali saranno intonacati interamente con intonaco UNICOVIC, applicato a macchina, spianato con staggia e frattazzato oppure rasato con finitura dello stesso prodotto o con SCA-GLIOLA, RASOCOTE 5 plus, RASOCOTE 7 plus, RASOCOTE 9 o RASOCOTE Fast oppure INTOFI-NITURA.

L'intonaco dovrà avere uno spessore minimo di circa 15 mm.

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.



A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

APPLICAZIONE

TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE	
Cls tradizionale	Strato di VIPRIMER con applicazione UNICOVIC fre-	
Cis tradizionale	sco su fresco	
Blocchi cls	Strato di VIPRIMER	
Cls prefabbricato	Strato di VICONTACT	
Spessore minimo: 0,5 cm per passata		
Temperatura consigliata applicazione: +5°C <t<+35°c< th=""></t<+35°c<>		
Rivestimenti ceramici solo su UNICOVIC lamato senza applicazione finitura, con sottofondo a-		
sciutto		
Idonei tutti i collanti sintetici		
Per collanti cementizi si consiglia uso VIPRIMER		
Evitare applicazioni a spessore su UNICOVIC indurito		
Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi		
Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua e carte da parati		

MODALITA' DI FINITURA

ASPETTO	MODALITÀ APPLICATIVE		
BIPRODOTTO			
Speculare liscio	Rasatura con SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, 7 plus, 9 e RASOCO-		
	TE Fast da applicare sul UNICOVIC asciutto (entro 7 gg).		
Civile fine	Rasatura con malta fine (INTOFINITURA) di grassello e sabbia		
	applicata sul UNICOVIC entro 7 gg dalla posa.		
MONOPRODOTTO			
Rustico fine	Lamato e raschiato con frattazzo dentato		
	oppure		
	Lamato e frattazzato il giorno dopo con il prodotto stesso		

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.







SICUREZZA

CAMPO	INDICAZIONI		
Pericoli	Irritante per gli occhi in caso di proiezione		
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua (possibilmente zuccherata) e consultare un medico A contatto con la pelle lavare la parte interessata In caso di inalazione sciacquare con acqua In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbonante acqua		
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente		
Stabilità	Buona a tutte le temperature		
Reattività	Nessuna		
Informazioni tossicologiche	Non tossico		
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose		
DPI	Occhiali di sicurezza Guanti Maschere antipolvere (con concentrazione eccessiva di polvere)		
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata (Codice CER 17 08 02)		

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.





