

Slc® Oil-Balsam HP

Olio-balsamo nutriente monocomponente per il trattamento ad alta protezione a poro aperto e traspirante di parquet.

Slc® Eco Oil-Balsam HP sviluppa una reologia controllata equiparabile ad una vernice e garantisce una protezione superficiale elevata unita ad altissimi livelli di finitura ad effetto *olio-cera*.



Plus Prodotto

- Rinforza le fibre in profondità
- Contiene il 40% di fluidificanti provenienti da fonti rinnovabili di origine vegetale
- Finitura ad effetto "olio-cera"
- Tecnologia HP - High Protection Alta protezione ed elevata resistenza all'usura e all'abrasione
- Idonea per pavimenti in legno di qualsiasi essenza

GreenBuilding Rating



- Prodotto che non ha nessuna delle caratteristiche previste dal GreenBuilding Rating e deve essere utilizzato con attenzione
- Kerakoll si impegna a migliorare il Rating di materiali e prodotti Ecozero

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

Finitura ad alta protezione ed elevata resistenza all'usura di:

- pavimenti in legno tradizionali
- pavimenti in legno prelevigati
- pavimenti in legno da ripristinare
- pavimenti in bambù

Pavimenti in legno interni in ambienti ad uso civile.

Non utilizzare

In esterno; su pavimenti in legno sottoposti a prolungato o costante contatto con acqua. Non consigliato per la finitura di pavimenti in legno sottoposti a movimento pedonale intenso o estremo (uffici, locali destinati a pubblico spettacolo, negozi, centri commerciali, etc...).

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Levigare il parquet per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, silicani e vecchie vernici. Applicare Slc® Eco Silo-Pur Flex (secondo le indicazioni fornite dalla relativa scheda tecnica) per stuccare le fessure e le irregolarità e/o uniformare la superficie ed omogeneizzarne l'assorbimento. Dopo circa 30 - 60 minuti carteggiare tutta la superficie uniformemente con carta abrasiva della linea Slc® grana 100/200. Prima dell'applicazione di Slc® Oil-Balsam HP aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura eliminando eventuali residui con panno antistatico Slc® Pulex. L'umidità del legno deve essere compresa tra 9% e 11%.

Indicazioni d'uso

Preparazione

Prodotto pronto all'uso. Agitare prima dell'uso e versare nell'apposita vaschetta opportunamente predisposta. Lasciare riposare per 5 minuti prima di procedere con l'applicazione.

Applicazione

Applicare Slc® Oil-Balsam HP con Slc® Roller Plus rispettando la resa di $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$; dopo 10-12 ore carteggiare con disco in rete abrasiva Slc® Carbodur SIC 220; aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura eliminando eventuali residui con panno antistatico Slc® Pulex ed applicare la seconda mano di Slc® Oil-Balsam HP.

Pulizia

La pulizia degli attrezzi e dei residui di Slc® Oil-Balsam HP si effettua con Slc® Eco Diluente Oil prima dell'indurimento del prodotto.

Altre indicazioni

Prima dell'uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.

Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.

Ogni tanica una volta aperta deve essere terminata nel tempo più breve possibile.

Per una finitura omogenea applicare spessori uniformi e rispettare le quantità consigliate.

Nel caso di legni particolarmente assorbenti può essere necessario, per ottenere una finitura uniforme, applicare Slc® Oil-Balsam HP in tre mani

Per pavimenti in legno bisellati di essenze chiare applicare Slc® Oil-Balsam HP con pennello di opportune dimensioni al fine di evitare accumuli di prodotto nelle bisellature.

Manutenzione del parquet: i pavimenti di legno verniciati devono essere periodicamente curati. Per la pulizia utilizzare il detergente neutro Slc® Eco Silopark. Per la manutenzione periodica e straordinaria utilizzare Slc® Balsam Care.

Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido bruno
Confezione	petroliere 5 l
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Grado di brillantezza	≈ 10 gloss
Fuori polvere	≈ 30 min.
Messa in servizio	$\approx 36 - 72$ h
Tempo di attesa per la sovrapplicazione	$\approx 12 - 24$ h previa carteggiatura
Resa (2 mani)	$\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$ per mano

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del supporto.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale

- verificare la compatibilità (colorazione, contenuto di olii, resine o altre sostanze) con legni non conosciuti
- eliminare tutti i residui di precedenti trattamenti per ottenere una finitura uniforme
- verificare sempre la temperatura ambientale e l'umidità del legno
- proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 3 ore
- non utilizzare lotti di prodotto diversi nello stesso ambiente o in ambienti adiacenti
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Kerakoll S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com