



BC SEAL BAND

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 15.03.2010
Revisione nr. 01
Pagina 1 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

NATURA DEL PRODOTTO

Banda autoadesiva a freddo a base di mastice butilico rivestito da tessuto non tessuto. Il tessuto non tessuto permette la deformazione del prodotto. Il lato adesivo è protetto da supporto pelabile.

CARATTERISTICHE

Sigillatura di raccordi parete-pavimento sotto piastrella. Il rivestimento in tessuto non tessuto si adatta alla forma del supporto e può essere ricoperto da colla per piastrelle oppure da altri rivestimenti oppure vernici. Impermeabilizzazione di giunti. Riparazioni di opere con fessure su cemento oppure fibrocemento...

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

E' compito dell'utilizzatore verificare la compatibilità del mastice con i vari supporti in termini di aderenza e compatibilità chimica.

I supporti devono essere puliti, asciutti e senza polveri.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere NESSUN additivo .

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

APPLICAZIONE

Togliere il protettore, posizionare la banda sul supporto evitando le formazioni di bolle d'aria tra il butilico ed il supporto.

In caso di raccordi sovrapporre i prodotti di almeno 5 cm.

Il supporto in tessuto non tessuto può essere riverniciato. Si fa tuttavia notare che data l'estrema flessibilità del mastice butilico lo strato di pittura coprente il tessuto non tessuto può presentare delle lievi fessure.

I rivestimenti, colle oppure pitture che coprono il tessuto non tessuto devono essere compatibili con quest'ultimo. Il mastice butilico è sensibile ai solventi.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.



BC SEAL BAND

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 15.03.2010
Revisione nr. 01
Pagina 2 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

AVVERTENZE

Prima della posa si consiglia di riparare eventuali irregolarità della superficie, incollare eventuali piastrelle staccate e di verificare la presenza di umidità occulta per evitare la formazione di tensioni di vapore.

Evitare l'impiego in imminenza di pioggia e su superfici bagnate.

Non sovra applicare nessun impasto cementizio, prima della completa essiccazione di WINGRIP BITUMINOSO.

CONFEZIONI

Rotolo: 80 mm X 10 m

Colore

Tessuto non tessuto: bianco

Butile: grigio

STOCCAGGIO

Il prodotto ha una durata di vita di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originario non aperto.

Immagazzinare in un locale ventilato al riparo di umidità ad una temperatura massima di 30 °C.

Lo stoccaggio ad una temperatura superiore ai 30°C può provocare delle difficoltà di rilascio della carta siliconata dal butile al momento della posa.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.



BC SEAL BAND

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 15.03.2010
Revisione nr. 01
Pagina 3 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

DATI TECNICI (valori medi)

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

RIVESTIMENTO IN TESSUTO NON TESSUTO		
Natura		100% polipropilene
Massa m ²	D 45 1012	50 g/m ²
Resistenza alla rottura	Senso macchina	90 N/5 cm
	Senso trasversale	65 N/5 cm
Idrorepellente		si

MASTICE ADESIVO BUTILICO		
Residuo secco		> 99%
Resistenza al gocciolo	Del butilico a 5°C ISO 7390	≤ 3 mm
	Del butilico a 70°C ISO 7390	≤ 3 mm
Comportamento a -30°C	D 421313	Non c'è distacco
Resistenza al colo	A caldo metodo della lastra perforata D 45 5256	Assenza di colo
Peeling a 90°	Su acciaio MEL 052	≥ 4 N/cm
Temperatura	Temperatura di posa	+ 5°C ≤ T ≤ +40°C
	Intervallo di tenuta	- 30°C ≤ T ≤ +80°C

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.