



WINFLOOR TOP

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 25.11.2010
Revisione nr. 02
Pagina 1 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

Rivestimento elastico trasparente igroindurente

- Elimina la necessità di demolizioni
- Elevata stabilità alla luce e agli agenti atmosferici
- Resiste al traffico pedonale intenso
- Applicabile a partire da +10°C
- Temperature di esercizio da -20°C a +90°C (in aria)

CAMPO DI IMPIEGO

Impermeabilizzazione pedonabile trasparente di terrazze piane e balconi soggetti a perdite o infiltrazioni. Ideale per pavimentazioni in ceramica, cotto, ecc.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

APPLICAZIONE

Prodotto monocomponente pronto all'uso per applicazione a pennello, rullo, spatola. Per applicazioni in grandi superfici è possibile utilizzare apparecchiature airless con ugello da 0.015" -0.025 e pressioni di 250 bar riscaldando il prodotto a 30-35°C.

E' necessario subito dopo la posa ripassare con rullo frangibolle.

Le superfici da trattare devono essere carteggiate, asciutte, sane, compatte, prive di polvere o sostanze estranee che comunque devono essere rimosse.

Le superfici in piastrelle o in grès devono essere accuratamente lavate con acqua e detersivi, risciacquate, asciugate e trattate con il PRIMER (da utilizzare anche su cemento) in ragione di 100 g/mq e con un intervallo da 30 minuti a 3 ore.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.



WINFLOOR TOP

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 25.11.2010
Revisione nr. 02
Pagina 2 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

La presenza di umidità, fori, discontinuità, polvere, può provocare la formazione di bolle, crateri, fori nel prodotto indurito.

Generalmente è sufficiente uno strato da 1000 g/mq, in casi particolari applicare un secondo strato analogo. Volendo ottenere superfici opache, applicare FINITURA TRASPARENTE OPACA (bi componente), per superfici lucide applicare FINITURA LUCIDA (bi componente), in ragione di 100-150 g/mq, dopo minimo 48 ore.

Dopo l'uso gli attrezzi devono essere lavati con diluente nitro.

Avvertenze: essendo un prodotto igroindurente le confezioni una volta aperte, devono esser consumate entro la giornata lavorativa. Il prodotto non deve essere diluito, per nessuna ragione. Pur resistendo ottimamente all'idrolisi non è idoneo all'immersione continua in acqua (es. vasche di contenimento).

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 3 mesi. Stoccare a temperature comprese tra + 10 °C e +35°C.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.



WINFLOOR TOP

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 25.11.2010
Revisione nr. 02
Pagina 3 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

DATI TECNICI (valori medi)

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	trasparente
Peso specifico	1
Viscosità 20°C	5.000 – 9.000 mPa.s
Consumo teorico	1 kg/mq per strato
Spessore	1 mm

Indurimento 22°C 60% U.R.

Secco al tatto	3 ore
Insensibile alla pioggia	3 ore
Pedonabile con cautela	24 ore
Sovrapplicazione	28 ore min. 42 ore max
Trafficabile	6 giorni

Durezza Shore A ASTM D 2240*	65-70
Allungamento a rottura UNI 8202 P.8*	500%+50
Allungamento a rottura a -10°C*	350%+50
Resistenza a trazione UNI 8202 p.8*	>20Mpa
Resistenza alla lacerazione UNI 8202 p.9*	>8 Mpa
Assorbimento di acqua dopo 10 giorni a 20°C	< 1%
Indice di resistenza alla diffusione del vapore	
Acqueo UNI 8202 p.23	3000 + 500
Punto di infiammabilità	<21°C

*Determinato su provini da 2 mm di spessore indurito 30 giorni a 22°C, 60% U.R. più 48 ore a 50°C

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.