



WINGRIP BITUMINOSO

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 15.03.2010
Revisione nr. 01
Pagina 1 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

NATURA DEL PRODOTTO

L'esclusiva tecnologia WINKLERSAFE per i prodotti a basso impatto ambientale e la costante ricerca dei laboratori WINKLER hanno permesso la nascita di un prodotto straordinario come WINGRIP BITUMINOSO.

Prodotto a base di bitumi e polimeri di altissima qualità in emulsione acquosa e speciali cariche.

CARATTERISTICHE

WINGRIP BITUMINOSO è un prodotto a bassissimo impatto ambientale ed è pronto all'uso. E' stato specificamente formulato per la realizzazione dello strato impermeabile e del ponte d'aggrappo per la posa di pavimenti ceramici su terrazze, balconi, piatti doccia e rivestimenti di bagni.

E' applicabile con estrema semplicità sia su superfici verticali che orizzontali ed è indicato per la sovrapposizione su piastrelle esistenti o su massetti cementizi.

Realizza uno strato elastico ed estremamente tenace e coprente, garantendo una straordinaria adesione della colla cementizia.

Grazie alla speciale formulazione, WINGRIP BITUMINOSO non richiede alcun tipo di armatura, rinforzi o l'impiego di particolari adesivi. E' sufficiente l'uso di una colla adeguata all'impiego.

Nel caso di utilizzo di colle cementizie della gamma WINKLER, i prodotti saranno integralmente coperti dalla garanzia assicurativa specifica rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI.

JOCKOL	C1 T (UNI EN 12004 : 2003)
ROYAL	C2 (UNI EN 12004 : 2003)
ROYAL SUPER	C2T (UNI EN 12004 : 2003)
ROYAL EXTRA	C2TE (UNI EN 12004 : 2003)

WINGRIP BITUMINOSO è di rapida essiccazione e può essere rivestito già dopo 7 ore, in condizioni climatiche non estreme.



WINGRIP BITUMINOSO

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 15.03.2010
Revisione nr. 01
Pagina 2 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta. Verificare la presenza d'umidità nel sottofondo, per evitare la formazione di bolle dovute a tensione di vapore. Un metodo efficace può essere l'applicazione d'un foglio di polietilene sigillato con nastro adesivo, su d'una parte della superficie esposta al sole, verificando dopo 24 ore l'eventuale presenza di condensa. In assenza della stessa procedere con la stesura di WINGRIP BITUMINOSO, in caso contrario attendere la completa asciugatura.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere NESSUN additivo .
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato con pennellessa, rullo, spazzolone o pompa airless, WINGRIP BITUMINOSO si applica in mano unica e non richiede primer, per il rinforzo e la sigillatura degli angoli, si consiglia l'applicazione del nastro butilico rivestito con TNT di polipropilene BC SEAL BAND, per garantire l'impermeabilità, accertarsi che l'applicazione del WINGRIP BITUMINOSO avvenga in strato continuo ed uniforme visibile dal colore nero intenso.

AVVERTENZE

Prima della posa si consiglia di riparare eventuali irregolarità della superficie, incollare eventuali piastrelle staccate e di verificare la presenza di umidità occulta per evitare la formazione di tensioni di vapore.
Evitare l'impiego in imminenza di pioggia e su superfici bagnate.
Non sovra applicare nessun impasto cementizio, prima della completa essiccazione di WINGRIP BITUMINOSO.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.



WINGRIP BITUMINOSO

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 15.03.2010
Revisione nr. 01
Pagina 3 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

CONSUMI PER ORIZZONTALI

500 g/m² in sovrapposizione su pavimenti esistenti
1 kg/m² su massetti cementizi

CONSUMI PER VERTICALI

400 g/m² in sovrapposizione su rivestimenti esistenti
800 g/m² su pareti varie.

CONFEZIONI

Secchi da 5-10-20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +40°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Aspetto:	liquido - cremoso
Colore:	nero
Peso Specifico a 20°C (g/cm ³)	1,22
Adesione al supporto (EN 1348) (N/mm ²):	≥ 1,00
pH dell'impasto:	8,5 ± 0,5
VISCOSITA' BROOKFIELD a 20°C (cPs)	9,000 ± 1000
VOC (g/l)	0,50

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.