



WINGUM P

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 15.03.2010
Revisione nr. 01
Pagina 1 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

NATURA DEL PRODOTTO

Membrana liquida bituminosa in dispersione acquosa, elastomerica, impermeabilizzante, tixotropica, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto impiegato per applicazioni su superfici in calcestruzzo, fibro-cemento, legno, pietre naturali, laterizi e manti bituminosi in genere. Per impermeabilizzare fondazioni, terrazze di servizio, canali, ripristino di manti bituminosi ammalorata.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderente.

L'applicazione dovrà avvenire su superfici e supporti asciutti. Verificare la presenza di umidità nel sottofondo per evitare la formazione di bolle dovute a tensioni di vapore.

Un metodo pratico da adottare per verificare l'umidità occultata nel supporto da trattare, può essere il coprire un metro quadrato di superficie - meglio se esposta al sole - con un foglio di polietilene di spessore almeno 2 decimi, sigillandolo ermeticamente ai bordi con del nastro bi-adesivo.

Verificare dopo 24 -48 ore l'eventuale presenza, sotto di esso, di condensa.

Su sottofondi sfarinati si consiglia per favorire l'adesione, una preventiva applicazione di WINGUM P diluito con almeno il 50 % - 70 % con acqua, applicato esclusivamente come **PRIMER ANTISPOLVERO**.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere cemento o additivi .

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua se non previsto per l'applicazione desiderata.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.



WINGUM P

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 15.03.2010
Revisione nr. 01
Pagina 2 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

APPLICAZIONE

Il prodotto utilizzato come **PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE** è pronto all'uso e non deve essere allungato con acqua.

Può essere applicato a rullo, pennello, spazzolone, spatola o cazzuola.

Dal momento che le rese dipendono dalle possibili alterazioni superficiali, oltre che dalle porosità del supporto, al fine di ottenere uno strato omogeneo e continuo è consigliata l'applicazione di almeno 2 mani. La seconda mano va applicata esclusivamente quando la prima è completamente essiccata.

AVVERTENZE

WINGUM P non può espletare le sue funzioni impermeabilizzanti se almeno una volta non raggiunge la completa essiccazione, come tale non si deve applicare in condizioni ambientali avverse come in prossimità di pioggia e su superfici gelate o sottoposte ai rigori notturni.

Quando WINGUM P viene utilizzato per il contenimento di acqua (non potabile), prima del riempimento, attendere che l'ultima mano sia stata applicata almeno da 48 ore.

Migliori caratteristiche protettive e di curabilità contro i raggi U.V. si ottengono applicando i prodotti della serie ECOSILVERALL, 2000, COVERAME.

CONSUMI

1-1,5 kg /m² in due mani.

CONFEZIONI

Secchi da 5-10-20 kg.

Scatola 30 x 1kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 24 mesi.

Stoccare a temperature compresa tra +5°C e 35°C. Teme il gelo.



WINGUM P

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 15.03.2010
Revisione nr. 01
Pagina 3 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Colore	marrone
Densità a 20°C (g/cm ³)	1,05
Residuo secco (%)	44 \pm 0,5
Indurimento a 20°C	Completo dopo 48 ore
Temperature limite d'applicazione	+ 5° C + 35° C

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO

Allungamento	700 %
Resistenza all'acqua	Ottima ad essiccamento avvenuto

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.