



WINSTUCCO FLEX MEDIO

Codice Art. vedi DDT

Emissione del 24.01.2011

Revisione nr. 03

Pagina 1 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com



NATURA DEL PRODOTTO

Stucco monocomponente, impermeabilizzante, a basso modulo elastico, formulata nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto trova impiego per sigillare ed impermeabilizzare le fughe di pavimentazioni, anche quelle soggette a forti movimenti. Il prodotto mostra ottima resistenza ai comuni detersivi ed alle soluzioni alcaline più aggressive. Il prodotto trova impiego sia all'interno che all'esterno.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Prima della stuccatura verificare che la posa sia stata eseguita correttamente e che le piastrelle siano perfettamente ancorate al fondo. Eseguire le stuccature, rispettando il tempo d'attesa dell'adesivo utilizzato. Pulire immediatamente gli eccessi di prodotto, prima che questo indurisca.

RACCOMANDAZIONI

- Non aggiungere cemento o additivi.
- Non utilizzare se il sacco è danneggiato.
- Non aggiungere acqua quando l'impasto inizia la presa.
- Non applicare su superfici in asfalto o trattate con bitumi.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.



WINSTUCCO FLEX MEDIO

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 24.01.2011
Revisione nr. 03
Pagina 2 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

APPLICAZIONE

Miscelare bene fino ad ottenere un impasto omogeneo. Le fughe devono presentarsi pulite, asciutte esenti da parti friabili. WINSTUCCO FLEX Può essere applicato con racla o spatola.

AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto per il riempimento di fughe d'ampiezza superiore a 12 mm, non impiegare per il riempimento di giunti elastici di dilatazione e frazionamento, su sottofondi che non siano perfettamente asciutti o con risalita d'umidità. Applicare il prodotto tra + 5° C e + 35 ° C.

CONSUMI

CONSUMI DA 400 A 700 gr/m²

CONFEZIONI

Sacchi da : 5 Kg e 25 kg

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.



WINSTUCCO FLEX MEDIO

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 24.01.2011
Revisione nr. 03
Pagina 3 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

DATI TECNICI (valori medi)

WINSTUCCO FLEX risponde ai principi definiti nella EN 13888 (" Malta cementizia per la stuccatura di fughe ") ai requisiti minimi richiesti dalla classificazione (CG2) CON EFFETTO IDROREPELENTE

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Aspetto:	polvere
Colore:	bianco/grigio
Acqua d'impasto	20 %
Massa volumica dell'impasto EN 1015/6(Kg/m ³)	1660
Reazione al fuoco (EN 13501-1):	A 1
Conducibilità Termica (EN 1745) (λ)	0,70 W/mk
Resistenza all'umidità	Ottima
Resistenza all'invecchiamento	Ottima
Resistenza al cloruro di sodio	Ottima
Resistenza a compressione dopo 28 gg	Conforme a EN 13888
Voce doganale	3824 50 90

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.