

KF 200 Eco



Disarmante eco-compatibile per la protezione dei casseri inassorbenti in ferro, senza lasciare aloni sulla superficie del calcestruzzo, ideale nel Green Building. Esente da solventi, rispetta l'ambiente e la salute degli utilizzatori.

KF 200 Eco è idoneo per il trattamento antiaderente ad alte prestazioni di armature in metallo, legno verniciato e di calchi in cemento o gesso nei getti di calcestruzzi e malte. Ottima azione distaccante.

Plus Prodotto

- Disarmante per casseri inassorbenti
- Disarmi rapidi e sicuri
- Riduce i tempi di pulizia
- Facciavista compatti ad alti livelli estetici

GreenBuilding Rating

			Esente da solventi	Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Riciclabile come inerte

KF 200 Eco

- Categoria: Organici Fluidi
- Classe: Soluzioni Eco-compatibili per il Cantiere
- Rating: Eco 3

Campi d'applicazione

Destinazioni d'uso

Disarmante per casseri inassorbenti quali:

- pannelli metallici, in materiale plastico, in resina
- legno verniciato nei getti in calcestruzzo
- calchi in cemento o gesso

Getti in calcestruzzo di travi, pilastri, solette, muri di sostegno. Riporti casserati con malte per ripristino di parti mancanti su murature e calcestruzzo. Prefabbricazione di manufatti in betoncino.

Non utilizzare

Su casseri fortemente assorbenti e su casseri arrugginiti.

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Il fondo deve essere pulito e privo di residui di lavorazioni precedenti. La pulizia si effettua con macchine pulitrici a spazzole metalliche o manualmente con raschietti.

Se s'impiega un'idropulitrice attendere che i pannelli siano asciutti prima dell'applicazione del disarmante.

In caso di parti di pannello degradate o sbrecciate occorre ripristinare il supporto con sistema tecnologico epossidico Kerabuild® Eco Epobond.

Preparazione

KF 200 Eco è pronto all'uso. Non diluire con acqua, con solventi o con altri olii.

Applicazione

A pennello, rullo o a spruzzo con pompa manuale a pressione d'aria dotata di nebulizzatore o con i rulli delle apposite macchine pulitrici. Il prodotto si applica in unica passata su fondi inassorbenti. I casseri devono essere asciutti.

Pulizia

Gli attrezzi usati per la preparazione e la stesura di KF 200 Eco possono essere lavati con solventi quali alcool o trielina.

Altre indicazioni

Impiegare sempre il prodotto puro.
Applicare il disarmante rispettando i quantitativi indicati.

Voce di capitolato

Su casseforme in ferro, legno, resina, cemento o gesso che dovranno essere impiegate per eseguire getti in calcestruzzo o malta eseguire un disarmante tecnico ad elevata azione distaccante a base oleosintetica tipo KF 200 Eco della Compagnia Kerakoll.

Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido paglierino	
Massa volumica	≈ 0,88 kg/dm ³	
Natura chimica	miscela di olii sintetici	
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale	
Avvertenze	evitare insolazione diretta e fonti di calore	
Confezione	taniche 9 kg	
Viscosità	≈ 45 mPa · s, rotore 1 RPM 50	metodo Brookfield
pH	≈ 7	
Punto di infiammabilità	+130 °C	
Temperature d'applicazione	da +5 °C a +35 °C	
Tempo di attesa per il getto	nessuna attesa	
Resa	1 kg = ≈ 50 - 60 m ²	

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione..

Performance High-Tech

Alonatura sul getto	assenza di alonature o macchie
Adesione dopo scassero	previa pulitura

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere..

Avvertenze

- **Prodotto per uso professionale**
- operare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +35 °C
- verificare che il supporto non sia gelato
- proteggere dalla pioggia e/o dal dilavamento accidentale
- non applicare su superfici sporche o incoerenti
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com