



Kerabuild® Eco Osmocem

Rivestimento minerale eco-compatibile ad azione osmotica per la protezione e l'impermeabilizzazione a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, ideale nel Green Building. Riciclabile come inerte a fine vita.

Kerabuild® Eco Osmocem è un rivestimento monocomponente, tixotropico, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-2, rivestimenti (C), resistente alle pressioni idrauliche positive e negative.



Plus Prodotto

- Prodotto *identificato e qualificato* in accordo al Capitolo 11 del D.M. 14/01/08
- Monocomponente a basso impatto ambientale
- Tixotropico applicabile su superfici verticali e orizzontali sia a spatola che a spruzzo
- Frattazzabile con finitura del tipo a civile fine
- Eccellente capacità di protezione delle strutture in calcestruzzo sia dalla penetrazione della CO₂, del cloruro, dei solfati, dall'azione delle acque contenenti anidride carbonica aggressiva e dai cicli di gelo-disgelo
- Resistente alle aggressioni chimiche ambientali e idoneo a tutte le classi di esposizione previste dalla UNI 11104
- Impermeabilizzante per strutture di calcestruzzo interrate in spinta positiva o negativa
- Certificato di idoneità al contenimento di acque potabili
- Resistente all'abrasione



GreenBuilding Rating

	 Mineral ≥ 60%	 Recycled Mineral ≥ 30%	 ≤ 250 g/kg	 Low Emission	 Recyclable
					Riciclabile come inerte

Kerabuild® Eco Osmocem

- Categoria: Inorganici Minerali
- Classe: Protettivi e Impermeabilizzanti per Calcestruzzo
- Rating: Eco 1

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

Impermeabilizzazioni di:

- fondazioni, fosse ascensore
- locali e parcheggi interrati
- muri contro terra anche con spinta idrostatica negativa
- canali di irrigazione, tombini, vasche
- collettori e serbatoi d'acqua anche potabile
- tunnel, gallerie, sifoni e dighe
- ponti e viadotti

Calcestruzzo gettato in opera, calcestruzzo prefabbricato, intonaci strutturali.

Non utilizzare

Su terrazzi, su fondi non strutturali, su supporti flessibili, su pareti in gesso, cartongesso o intonaci pronti a base gesso.



KERABUILD® REPAIR SYSTEM consiste di una serie di soluzioni di ripristino e consolidamento, tutte in accordo ai Principi definiti dalla EN 1504-9 (Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Principi generali per l'uso dei prodotti e dei sistemi), formulate in relazione all'elemento strutturale interessato dall'intervento e agli obiettivi che ci si prefigge di conseguire. Ognuna delle soluzioni proposte garantisce il raggiungimento di una Vita Nominale (Vn) di 50 anni (Classe 1) o di 100 anni (Classe 2), in accordo con quanto previsto dal D.M. 14/01/08 (dagli Eurocodici in ambito europeo).

A titolo esemplificativo, di seguito si riporta una delle possibili soluzioni di ripristino con Vita Nominale Garantita 100 anni (Classe 2), che prevede l'impiego di Kerabuild® Eco Osmocem:

Protezione dei ferri di armatura	Kerabuild® Eco Steel P	(EN 1504-7)
Ripristino del calcestruzzo	Kerabuild® Eco R4 Tixo	(EN 1504-3, R4)
Protezione e finitura	Kerabuild® Eco Osmocem	(EN 1504-2, C)
	Kerakover Eco Acrilex Primer	
	Kerakover Eco Acrilex Plus	(EN 1504-2, C)

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Il fondo deve essere perfettamente stagionato, esente da ritiri igrometrici, consistente, privo cioè di parti friabili o facilmente asportabili e pulito da olii, grassi, vernici.

Controllare che sul calcestruzzo non vi siano residui di disarmante. I metodi di pulizia più idonei sono sabbatura, pallinatura o lavaggi con acqua in pressione. In caso di parti degradate, mancanti o nidi di ghiaia occorre bonificare il supporto con malta tecnica Kerabuild® Eco R3 Tixo.

Prima dell'applicazione i fondi devono essere bagnati abbondantemente ma non presentare acqua stagnante.

Nell'impermeabilizzazione di muri controterra e di locali interrati tagliare i ferri distanziatori ad una profondità di circa 3 cm e stuccare i fori con sistema tecnologico epossidico Kerabuild® Eco Epobond.

Realizzare sguscie rigide di collegamento negli angoli orizzontali e verticali con malta tecnica Kerabuild® Eco R3 Tixo dopo aver ricavato, con demolizione meccanica, una scanalatura a coda di rondine nella linea di incontro di muro-soletta o muro-muro.

Preparazione

Kerabuild® Eco Osmocem si prepara impastando 25 kg di polvere con circa 5 o 6 litri d'acqua pulita in funzione dell'applicazione scelta (spatola o pennello). Miscelare con trapano a frusta a basso numero di giri per circa 2 minuti sino ad ottenere un impasto di consistenza fluida e omogenea. Immettere la quasi totalità dell'acqua indicata in un recipiente pulito e aggiungere gradualmente la polvere durante la miscelazione, fino ad ottenere la consistenza desiderata. Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti per permettere la completa idratazione dei microcomponenti e, prima dell'uso, reimpastare per circa 20 secondi.

Giunti di dilatazione: nell'impermeabilizzazione di strutture monolitiche, in presenza di giunti di dilatazione, occorre raccordare le opposte superfici con giunto tecnico Idrojoint 220 Flex incollato al supporto con sistema tecnologico epossidico Kerabuild® Eco Epobond e termosaldato sulle sovrapposizioni prima della posa di Kerabuild® Eco Osmocem. Se il giunto è sottoposto a pressione positiva la sottostante sede libera di movimento deve essere stuccata con sigillante tecnico poliuretano Idrojoint Eco PU. Se il giunto opera in contropinta, la pressione negativa esercitata sulla parte centrale elastica del giunto verrà contrastata con profilo in lamiera ancorato al calcestruzzo con tasselli chimici applicati su fori ad asola per permettere lo scorrimento di dilatazione.

Applicazione

Kerabuild® Eco Osmocem si applica con pennello rigido di fibra o con spatola in funzione del lavoro richiesto (semplice impermeabilizzazione o contemporanea rasatura del fondo). Agire sull'acqua d'impasto per ottenere la consistenza idonea all'applicazione scelta. Stendere la prima mano su fondo bagnato a rifiuto ma privo d'acqua stagnante. A indurimento avvenuto applicare la seconda mano (normalmente 4 - 6 ore in funzione delle condizioni climatiche e di assorbimento del fondo. Non superare comunque le 24 ore fra due mani successive). Procedere con direzione incrociata rispetto alla mano precedente. La posa degli strati di Kerabuild® Eco Osmocem deve essere eseguita con massima cura per garantire la completa copertura delle superfici e il collegamento fra pareti e fondo su raccordi a sguscia.

Pulizia

La pulizia degli attrezzi da residui di Kerabuild® Eco Osmocem si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

Altre indicazioni

Applicazione d'intonaco su pareti impermeabilizzate con Kerabuild® Eco Osmocem: per favorire un aggancio adeguato dell'intonaco sullo strato impermeabilizzante eseguire, a indurimento avvenuto del prodotto e comunque entro le 24 ore dall'applicazione dell'ultima mano, un rinzafo largo con malta tecnologica Kerabuild® Eco R4 Tixo.

Locali interrati abitabili: dopo aver eseguito l'impermeabilizzazione con Kerabuild® Eco Osmocem e il rinzafo con malta tecnologica Kerabuild® Eco R4 Tixo applicare l'intonaco antibatterico e anti-muffa naturale Bicalce® Intonaco per garantire l'abitabilità dei locali.

Serbatoi contenimento acqua potabile: ad avvenuta stagionatura del rivestimento in Kerabuild® Eco Osmocem effettuare ripetuti lavaggi con acqua calda prima di porre in esercizio il serbatoio per abbassare il pH del rivestimento cementizio.

Voce di capitolato

Impermeabilizzazione, in presenza d'acqua in spinta negativa o positiva, di manufatti in calcestruzzo, cemento armato, superfici in intonaco cementizio solidali con il supporto, eseguita con impermeabilizzante tecnico ad azione osmotica tipo Kerabuild® Eco Osmocem della Compagnia Kerakoll, idoneo al contenimento di acqua potabile. Applicare con spessore minimo di 2 mm, massimo di 6 mm e resa di $\approx 1,5 \text{ kg/m}^2$ per millimetro di spessore.

Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	premiscelato bianco o grigio	
Massa volumica apparente	$\approx 1,28 \text{ kg/dm}^3$	UEAtc
Natura mineralogica inerte	silicatica - carbonatica cristallina	
Intervallo granulometrico	0 - 400 μm	UNI 10111
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	
Confezione	sacchi 25 kg	
Acqua d'impasto:		
- applicazione a spatola	$\approx 5 \text{ l} / 1$ sacco 25 kg	
- applicazione a pennello	$\approx 6 \text{ l} / 1$ sacco 25 kg	
Spandimento impasto	$\approx 85\%$	UNI 7044
Peso specifico impasto	$\approx 1,73 \text{ kg/dm}^3$	UNI 7121
pH impasto	≥ 12	
Durata dell'impasto (pot life)	$\geq 1 \text{ h}$	
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C	
Spessore minimo	$\geq 2 \text{ mm}$	
Spessore max realizzabile	$\leq 6 \text{ mm}$	
Spessore max per strato	$\approx 3 \text{ mm}$	
Tempo di attesa:		
- per posa rivestimento	$\approx 24 \text{ h}$	
- per applicazione rinzaffo	$\approx 24 \text{ h}$	
Resa	$\approx 1,5 \text{ kg/m}^2$ per mm di spessore	

A +23 °C di temperatura, 50% di umidità relativa ed assenza di ventilazione.

Performance High-Tech

Resistenza alla pressione d'acqua:		
- spessore 2 mm	$\geq 3 \text{ bar}$	DIN 1048
- spessore 6 mm	$\geq 7 \text{ bar}$	DIN 1048
Contenimento acqua potabile	idoneo	Cert. ARPA 016830/06/RE
Adesione su calcestruzzo a 28 gg	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$	EN 1542
Resistenza a compressione a 28 gg	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$	EN 196/1
Resistenza all'abrasione a 28 gg	$\leq 3 \text{ g}$, mola H-22, peso 500 g, cicli 200	ASTM D 4060
Resistenza ai solfati (penetrazione)	0 mm	
Resistenza ai cloruri (penetrazione)	0 mm	UNI 7928a

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- **Prodotto per uso professionale**
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C
- verificare che il supporto non sia gelato
- proteggere le superfici dal sole battente e dal vento
- curare la stagionatura bagnando il prodotto durante la maturazione
- i giunti presenti nelle superfici devono essere impermeabilizzati con prodotti elastici per garantirne la tenuta
- non aggiungere leganti o additivi diversi all'impasto
- non posare su gesso, metallo o legno
- non applicare su superfici sporche o incoerenti
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.