

KERAFINISH PU AQUA

Resina professionale poliuretana monocomponente all'acqua a tecnologia superiore specifica per il trattamento antipolvere di pavimentazioni in cls



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso
- Antipolvere
- Iningiallente
- Traspirante
- Inodore

CAMPI D'APPLICAZIONE

Impregnante antipolvere di pavimentazioni in cls

Fondi:

- massetti in calcestruzzo, sottofondi cementizi di varia natura, intonaci cementizi, massetti di anidrite

Destinazione d'uso:

- per interni, esterni, a pavimento e a parete; per usi civili, industriali e commerciali

Non utilizzare:

- su fondi ad elevata flessibilità e dilatazione termica, cartongesso

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite di umidità residua o in controspinta; privi di parti friabili e inconsistenti o non perfettamente ancorate. Il supporto deve essere stabile, non deformabile, esente da fessurazioni e aver già compiuto il ritiro igrometrico da maturazione. I supporti devono essere preparati meccanicamente mediante carteggiatura, molatura, pallinatura o fresatura.

MODALITA D'USO

Preparazione:

Kerafinish Pu Aqua si prepara miscelando con frusta elicoidale a miscelazione dal basso verso l'alto, e a basso numero di giri (400/min), avendo cura di omogeneizzare bene il prodotto.

Diluizione:

Kerafinish Pu Aqua dopo accurata miscelazione, è pronto all'uso

Applicazione:

Kerafinish Pu Aqua si applica a rullo, pennello, airless.

Pulizia degli attrezzi:

La pulizia degli attrezzi da residui di **Kerafinish Pu Aqua** vanno puliti con acqua, prima dell'indurimento

ALTRE INDICAZIONI

- Nel caso di applicazione di un secondo strato di **Kerafinish Pu Aqua**, esso deve essere eseguito dopo minimo sei ore e comunque non trascorse 24 ore. Superato tale termine, è necessario eseguire una carteggiatura accurata della superficie prima di procedere alla sovrapplicazione.

DATI TECNICI E CARATTERISTICI

Aspetto	Trasparente
Rapporto d'impasto in peso	Pronto
Peso Specifico dell'impasto	1 g/cm ³
Fuori Polvere	≈ 30 minuti
Secco al Tatto	≈ 60 minuti
Messa in servizio	48 ore
Indurimento totale	7 giorni
Temperature limite d'applicazione	da +10 °C a +30 °C
Confezioni	Kg 10 tot
Conservazione	12 mesi nella confezione originale
Avvertenze	Teme il gelo, conservare da +5 °C
Resa	g/mq 100 per strato
Pericolosità	Nessuna Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% u.r. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale
- Applicare con temperature del supporto comprese tra +10 °C e +30 °C
- Proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- Non applicare su superfici sporche o incoerenti
- Smaltire in conformità con le normative vigenti
- I materiali esposti a sbalzi di temperatura (causa trasporto, deposito, cantiere, ecc) possono far subire modifiche sostanziali al prodotto (ad es. cristallizzazione, parziale indurimento, fluidificazione, catalisi accelerate o ritardate). Nella maggior parte dei casi, riportando i prodotti alle condizioni ottimali, verranno ripristinate anche le caratteristiche originarie
- Proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
- Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo
- Per quanto non previsto consultare il **Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516**